

**ПОПРАВКА К ГОСТ 26138-84 "ЭЛЕМЕНТЫ И ДЕТАЛИ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ И АНТРЕСОЛЕЙ
ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

-----Т-----Т-----
В каком месте! Напечатано | Должно быть

-----+-----+-----
Пункт 1.8 | указанным на черт. 3 | указанным на черт. 3.

| | Допускается по согласованию
| | изготовителя с потребителем
| | применение других размеров
| | по рабочим чертежам,
| | утвержденным в установлен-
| | ном порядке.

Пункт 2.4 | Провесы на передних | Провесы на лицевых сто-

| сторонах брусков каркаса | ронах брусков каркаса не
| и в торцах шиповых сое- | должны превышать 0,5 мм, а
| динений не допускаются | на нелицевых сторонах и в
| | торцах шиповых соединений -
| | 1 мм. Зазоры в шиповых
| | соединениях коробок не
| | допускаются.

Пункт 2.7 | должна быть (8 +/- 2)% | должна быть (9 +/- 3)%,

Пункт 2.9. | на двух прямых сквозных | на прямых шипах с дополни-

Первый абзац | шипах по ГОСТ 9330-76 | тельным креплением угловых

| | соединений металлическими
| | крепежными элементами,
| | исключающими раскалывание,
| | по рабочим чертежам.

второй абзац | Прочность угловых | Прочность угловых соеди-

| соединений для изделий | нений должна быть не менее
| первой категории качест- | 0,2 МПа (2 кгс/см²).
| ва должна быть не менее |
| 0,4 МПа (4 кгс/см²), а |
| для изделий высшей кате- |
| гории качества - не ме- |
| нее 0,5 МПа (5 кгс/см²). |

Пункт 2.10 | должна быть не менее | должна быть не менее

| 0,4 МПа (4 кгс/см²), | 0,15 МПа (1,5 кгс/см²).
| прочность клеевого сое- |
| динения облицовки с рам- |
| кой щитового полотна при |

искалывании - не менее

1 МПа (10 кгс/см²).

Пункт 2.11 Сопротивление отслаива- Сопротивление отслаиванию

нию пленки типа ПДСО пленки типа ПДСО по ГОСТ

или ПДО по ГОСТ 24944-81|24944-81 от основы должно

от основы должно быть быть не менее 1,8 Н/см

не менее 1,8 Н/см (180 гс/см). При использо-

(180 гс/см) для изделий вании пленки ПДО видимые

первой категории качест-отслоения пленки от основы

ва и не менее 2,0 Н/см не допускаются.

(200 гс/см) - для изде-

лий высшей категории

качества.

Пункт 2.19 бумаг на основу из бумаг, либо наклейкой

древесностружечной декоративной

плиты либо наклейкой на

плиту декоративной

Пункт 6.1 На принятые ОТК изделия На принятые ОТК изделия

наносят наклеивают этикетку или

наносят

Пункт 7.2 блоками шкафа. В компа- блоками шкафа. По требова-

новке шкафа и антресоли нию потребителя допускаются

допускается применение другие способы соединения

общей полки (низ антре-

соли - верх шкафа).