

Утверждено и введено в действие

Постановлением Госстроя СССР

от 22 июня 1989 г. N 109

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 8735-88 "ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"

Дата введения

1 января 1990 года

На обложке и первой странице под обозначением стандарта дополнить обозначением: СТ СЭВ 6317-88.

Пункты 3.2, 4.2, 5.1.2, 5.2.2, 6.2, 7.2, 8.1.2, 8.2.2, 9.1.2, 10.1.2, 13.2. Заменить ссылку: "ГОСТ 24104-80" на "ГОСТ 24104-88".

Пункт 3.4 дополнить абзацем (после седьмого):

"При определении зернового состава мокрым способом навеску материала помещают в сосуд и разливают водой. Через 24 ч содержимое сосуда тщательно перемешивают до полного размокания глинистой пленки на зерна или комков глины, сливают (порционно) на верхнее сито стандартного набора и просеивают, промывая материал на ситах до тех пор, пока промывочная вода на станет прозрачной. Частные остатки на каждом сите высушивают до постоянной массы и охлаждают до комнатной температуры, затем определяют их массу взвешиванием".