

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 9818-85 "МАРШИ И ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Дата введения

15 января 1988 года

Вводная часть. Первый абзац. Исключить слова: "(средней плотности более 2200 до 2500 кг/м³ включительно)";

заменить слова: "по типовой проектной документации серий 1.050.1-2, 1.151.1-6, 1.151.1-7, 1.152.1-8, 1.251.1-4, 1.252.1-4" на "и предназначенные для устройства лестниц в зданиях различного назначения";

второй абзац. Заменить ссылку: СНИП II-28-73 на СНИП 2.03.11-85; исключить слова: "и указанным в заказе на изготовление элементов лестниц";

третий, четвертый абзацы исключить.

Пункт 1.4. Первый абзац изложить в новой редакции: "Форма и основные размеры маршей должны соответствовать";

таблицы 1 - 3. Графу "Расход материалов" дополнить словом: "(справочный)";

таблица 2. Графа "Обозначение серии и выпуска типовой проектной документации". Исключить слова: "1.251.1-2 Выпуск 1" и разделительную линию под ними.

Пункт 1.5. Первый абзац изложить в новой редакции: "Форма и основные размеры площадок должны соответствовать";

таблицы 4 - 7. Графу "Расход материалов" дополнить словом: "(справочный)".

Пункт 1.6. Первый абзац изложить в новой редакции: "Форма и основные размеры накладных проступей должны соответствовать";

таблица 8. Графу "Расход материалов" дополнить словом: "(справочный)".

Пункт 1.9. Второй абзац после слова "поверхностью" дополнить словами: "из тяжелого";

последний абзац исключить.

Пункт 1.10. Пятнадцатый абзац. Заменить слова: "характеристики степени плотности бетона (например, П - повышенной плотности)" на "показатель проницаемости бетона (например, П - пониженной проницаемости), а для элементов лестниц, предназначенных для зданий с расчетной сейсмичностью 7 - 9 баллов, - строчную букву с";

дополнить примечанием: "Примечание. Допускается принимать обозначения марок элементов лестниц в соответствии с рабочими чертежами конструкций до их пересмотра".

Пункт 2.1 дополнить абзацем: "Допускается изготавливать элементы лестниц по проектной документации, утвержденной в установленном порядке, отличающиеся типами, основными размерами и показателями материалоемкости от указанных в табл. 1 - 8".

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: "2.2. Элементы лестниц должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83:

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);

по морозостойкости и водонепроницаемости бетона;

по плотности легкого бетона;

по истираемости бетона;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

по отклонению толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры;

по защите от коррозии.

Элементы лестниц должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости. При этом испытания элементов лестниц нагружением не проводят".

Пункт 2.3 дополнить примечанием: "Примечание. Для лестниц общественных зданий в установленном порядке допускается

применять накладные проступы из плит природного камня".

Пункт 2.4 изложить в новой редакции: "2.4. Элементы лестниц следует изготавливать из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-85 или легкого бетона плотной структуры по ГОСТ 25820-83".

Пункты 2.5, 2.7 исключить.

Пункт 2.8. Второй - четвертый абзацы исключить.

Пункты 2.9, 2.12 изложить в новой редакции: "2.9. Для армирования элементов лестниц следует применять:

стержневую горячекатаную арматурную сталь классов А-I, А-III по ГОСТ 5781-82 и А-IIIв, изготавливаемую из арматурной стали класса А-III, упрочнением вытяжкой, с контролем величины напряжения и предельного удлинения;

стержневую термомеханически упрочненную арматурную сталь классов Ат-IIIС и Ат-IVС по ГОСТ 10884-81;

проволоку класса Вр-I по ГОСТ 6727-80 и класса Врп-I по ТУ 14-4-1322-85.

2.12. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду элементов лестниц - по ГОСТ 13015.0-83. При этом качество поверхностей конструкций (кроме поверхностей, отделываемых в процессе изготовления) должно удовлетворять требованиям, установленным для категорий:

А2 - лицевой, верхней;

А3 - лицевой, нижней и боковых;

А7 - нелицевой, не видимой в условиях эксплуатации.

По согласованию между изготовителем и потребителем могут быть установлены вместо указанных следующие категории поверхностей:

А1 - лицевой верхней, полной заводской готовности;

А5 - лицевой верхней, подготовленной под облицовку керамическими плитками;

А6 - лицевых, нижней и боковых, к которым не предъявляют требования по качеству отделки".

Пункт 2.12.1. Заменить значение: 0,1 на 0,2.

Пункт 2.12.2. Исключить слова: "и заказом".

Пункт 3.2. Исключить слова: "по показателям пористости уплотненной смеси легкого бетона", "и водопоглощению".

Пункты 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 4.1 исключить.

Пункт 4.2. Заменить ссылки: ГОСТ 18105.1-80 на ГОСТ 18105-86, ГОСТ 17624-78 на ГОСТ 17624-87.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 10060-76 на ГОСТ 10060-87.

Пункт 4.5 исключить.

Пункт 4.6 после слова "плотность" дополнить словом: "легкого".

Пункт 4.7 исключить.

Пункт 4.10 изложить в новой редакции: "4.10. Размеры и отклонения от прямолинейности поверхностей, ширину раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околос бетонных элементов лестниц следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0-85 и ГОСТ 13015-75".

Пункт 5.1. Второй абзац исключить.

Пункт 5.2 исключить.