

Утвержден и введен в действие

Приказом Ростехрегулирования

от 25 декабря 2008 г. N 733-ст

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИБКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ**  
**(ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ИЛИ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ)**  
**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ**  
**Roofing and hydraulic-insulating flexible polymeric (thermoplastic or elastomer) materials. Method for**  
**determination of visual defects**  
**EN 1850-2:2001 Flexible sheets for waterproofing. Determination of visible defects. Part 2. Plastic and rubber**  
**sheets for roof waterproofing (IDT)**  
**ГОСТ Р ЕН 1850-2-2008**

Группа Ж14

ОКС 91.100.99

Дата введения

1 сентября 2009 года

### Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

### Сведения о стандарте

1. Подготовлен Компанией "ТехноНИКОЛЬ" и научно-исследовательским институтом строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) на основе выполненного Открытым акционерным обществом "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" (ОАО "ЦНС") аутентичного перевода европейского стандарта, указанного в пункте 4.

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство".

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. N 733-ст.

4. Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1850-2:2001 "Материалы гибкие гидроизоляционные - Определение видимых дефектов. Часть 2: Материалы кровельные и гидроизоляционные полимерные (термопластичные или эластомерные)" (EN 1850-2:2001 "Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing").

Наименование настоящего стандарта изменено по отношению к наименованию европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется вместо ссылочного европейского стандарта использовать соответствующий ему национальный стандарт Российской Федерации, сведения о котором приведены в дополнительном Приложении А.

5. Введен впервые.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе

"Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

## **Введение**

Применение настоящего стандарта, устанавливающего метод определения видимых дефектов кровельных и гидроизоляционных гибких полимерных (термопластичных или эластомерных) материалов, позволяет получить адекватную оценку качества материалов, производимых в Российской Федерации и странах ЕС, обеспечить конкурентоспособность российской продукции на международном рынке, активизировать участие Российской Федерации в работе по международной стандартизации.

Настоящий стандарт применяют, если заключенные контракты или другие согласованные условия предусматривают применение кровельных и гидроизоляционных гибких полимерных (термопластичных или эластомерных) материалов с характеристиками, гармонизированными с требованиями европейских стандартов, а также в случаях, когда это технически и экономически целесообразно.

## **1. Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные) материалы (далее - материалы) и устанавливает метод определения видимых дефектов, которые могут оказывать влияние на эксплуатационные свойства материалов.

Настоящий стандарт предназначен для определения характеристик материалов конкретных видов после их изготовления или поставки до их укладки. Требования настоящего стандарта распространяются только на материалы и не применимы для определения характеристик изготовленных из них гидроизоляционных систем после производства работ.

## **2. Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий европейский стандарт:

ЕН 13416:2001. Материалы гибкие гидроизоляционные - Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные) - Правила отбора образцов.

## **3. Термины и определения**

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

- 3.1. Вздутие (blister): возвышение на поверхности материала различных размеров и формы с полостью внутри.
- 3.2. Трещина (crack): разрыв на поверхности или по всей толщине материала, при этом материал расходится по всей глубине трещины.
- 3.3. Дыра (hole): отверстие в материале, через которое может проникнуть вода.
- 3.4. Царапина (scratch): одностороннее повреждение поверхности материала, вызванное внешним воздействием.
- 3.5. Вмятина (indentation): небольшое углубление на поверхности материала.
- 3.6. Раковина (void): замкнутая полость неопределенной формы, заполненная воздухом или каким-либо другим газом.  
Примечание. Если эта полость имеет более или менее сферическую форму, используют термин "пузырь".
- 3.7. Включение (inclusion): постороннее тело, заключенное в массе материала.

## **4. Сущность метода**

Часть отобранного для испытаний рулона материала раскатывают на плоской поверхности и осматривают обе поверхности полотна и срез материала для выявления дефектов.

## **5. Отбор образцов и подготовка к испытаниям**

### **5.1. Отбор образцов**

Для проведения испытаний отбирают полный неповрежденный рулон материала в соответствии с ЕН 13416.

### **5.2. Подготовка к испытаниям**

Испытания проводят в условиях окружающей среды без предварительной выдержки и кондиционирования рулона.

В случае разногласий испытания проводят при температуре  $(23 \pm 2)$  °С после кондиционирования материала при этой температуре не менее 20 ч.

## **6. Методика проведения испытаний**

Отобранный рулон укладывают на плоскую поверхность. Первые 10 м испытуемого материала осторожно раскатывают лицевой стороной вверх и осматривают невооруженным глазом всю поверхность полотна материала для выявления вздутий, трещин, дыр, царапин, вмятин, включений или других видимых дефектов. Затем рулон осторожно переворачивают и осматривают нижнюю поверхность полотна для выявления перечисленных выше дефектов.

Разрезают полотно материала по всей его ширине недалеко от края полотна и осматривают срез материала для выявления раковин или включений.

## **7. Отчет об испытаниях**

Отчет об испытаниях должен содержать:

- a) ссылку на настоящий стандарт и отклонения от его требований;
- b) данные, необходимые для идентификации испытуемого материала;
- c) любое отклонение от заданного метода испытаний;
- d) наличие вздутий, трещин, дыр, царапин или вмятин;
- e) наличие раковин, пузырей или включений на срезе материала;
- f) дату проведения испытаний.

Приложение А

(справочное)

**СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ССЫЛОЧНОМУ  
ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ**

Обозначение ссылочного европейского стандарта	Обозначение и наименование национального стандарта
ЕН 13416:2001	ГОСТ Р ЕН 13416-2008. Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов