

Утверждено и введено в действие

Приказом Ростехрегулирования

от 17 ноября 2009 г. N 506-ст

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 52134-2003 "ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И  
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ. ОБЩИЕ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

Группа Ж24

ОКС 91.140.10

Дата введения

1 июня 2010 года

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2009 N 506-ст.

Раздел 2. Ссылку на ГОСТ 29325-92 и наименование исключить;

дополнить ссылками:

"ГОСТ Р ИСО 3126-2007. Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров

ГОСТ ИСО 4065-2005. Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок

ГОСТ ИСО 11922-1-2006. Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия

ГОСТ ИСО 12162-2006. Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация и обозначение. Коэффициент запаса прочности";

заменить ссылку и слова: ГОСТ 13511-91Е на ГОСТ 13511-2006, "табака и моющих средств" на "табачных изделий и моющих средств".

Раздел 3 дополнить абзацем (после пятого):

"Нижний доверительный предел прогнозируемой гидростатической прочности  $\sigma_{LFL}$ , МПа: величина, с размерностью напряжения, представляющая собой 97,5%-ный нижний доверительный предел прогнозируемой длительной гидростатической прочности при температуре T и времени t";

шестой абзац изложить в новой редакции:

"Минимальная длительная прочность MRS, МПа: значение нижнего доверительного предела  $\sigma_{LFL}$  при температуре 20 °С в течение 50 лет, округленное до ближайшего нижнего значения ряда R10 или ряда R20 по ГОСТ 8032 и ГОСТ ИСО 12162 в зависимости от значения  $\sigma_{LFL}$ ";

дополнить термином и определением (после последнего):

"Трубы с барьерным слоем: трубы, имеющие тонкий наружный барьерный слой, например, для уменьшения диффузионной проницаемости газов, для которых требуемые расчетные напряжения полностью обеспечиваются полимерным материалом основной трубы";

термин "расчетное напряжение  $\sigma_s$ ". Определение. Заменить слова: "до ближайшего нижнего значения ряда R10, если это значение не более 10 МПа, или ряда R20, если оно более 10 МПа" на "до ближайшего нижнего значения ряда R20".

Раздел 3. Последний абзац изложить в новой редакции:

"PVC-C (ХПВХ) - хлорированный поливинилхлорид типов PVC-C тип I (ХПВХ тип I) и PVC-C тип II (ХПВХ тип II)";

дополнить абзацем:

"PE-RT (ПЭ-РТ) Полиэтилен повышенной термостойкости типов PE-RT тип I (ПЭ-РТ тип I) и PE-RT тип II (ПЭ-РТ тип II)".

Пункт 4.1 дополнить примечанием:

"Примечание. 1. Номинальный наружный диаметр и номинальная толщина стенки, указанные в таблице 1, применяются для труб с барьерным слоем при условии, что:

- толщина наружного барьерного слоя, включая клеевые слои, не более 0,4 мм;

- расчет серий труб  $S^r$  в соответствии с 5.2.7 осуществляется исходя из величины наружного диаметра и толщины стенки основной трубы.

2. Расчетные значения толщин стенок в соответствии с ГОСТ ИСО 4065 и [1] для труб из PE округлены в большую сторону до ближайших значений 2,0; 2,3 или 3,0";

таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Номи- нальный наруж- ный диаметр d	Серия S (стандартное размерное отношение SDR)																	PVC-C P	P	P
	2 (5)			2,5 (6)			3,2 (7,4)			4 (9)			5 (11)							
	PP-H PP-B PP-R	PP-H PP-B PP-R	PE 80	PE-RT	PP-H PP-B PP-R	PE-X PP-B PP-R	PB	PE 80 PE 100	PE-RT	PE-X	PB	PVC-C	PE 80 PE 100	PE-RT	PP-H PP-B PP-R	PE-X	PB			
10	2,0	1,8	-	1,7	-	1,4	1,4	-	1,4	1,3	1,3	1,4	-	1,3	-	1,3	1,3	-	-	-
12	2,4	2,0	-	2,0	1,8	1,7	1,7	-	1,7	1,4	1,4	1,4	-	1,4	1,8	1,3	1,3	1,4	-	-
16	3,3	2,7	3,0	2,7	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	1,8	1,8	1,8	2,0	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	-	-
20	4,1	3,4	3,4	3,4	2,8	2,8	2,8	3,0	2,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9	2	2
25	5,1	4,2	4,2	4,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8	2,8	3,0	2,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2
32	6,5	5,4	5,4	5,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3
40	8,1	6,7	6,7	6,7	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3
50	10,1	8,3	8,3	8,3	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4
63	12,7	10,5	10,5	10,5	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5
75	15,1	12,5	12,5	12,5	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6
90	18,1	15,0	15,0	15,0	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8
110	22,1	18,3	18,3	18,3	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10
125	25,1	20,8	20,8	20,8	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11
140	28,1	23,3	23,3	23,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12
160	32,1	26,6	26,6	26,6	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14
180	36,1	29,9	29,9	29,9	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	20,0	20,0	20,0	20,1	20,0	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16
200	-	33,2	33,2	33,2	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18
225	-	37,4	37,4	37,4	30,8	30,8	-	30,8	30,8	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20
250	-	-	41,5	41,5	34,2	34,2	-	34,2	34,2	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22
280	-	-	46,5	-	38,3	-	-	38,3	-	-	-	-	31,3	-	25,4	-	25,4	25,4	25,4	25
315	-	-	52,3	-	-	-	-	43,1	-	-	-	-	35,2	-	28,6	-	28,6	28,6	28,6	28
355	-	-	59,0	-	-	-	-	48,5	-	-	-	-	39,7	-	32,2	-	-	-	-	30
400	-	-	-	-	-	-	-	54,7	-	-	-	-	44,7	-	36,3	-	-	-	-	32
450	-	-	-	-	-	-	-	61,5	-	-	-	-	50,3	-	40,9	-	-	-	-	34
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,8	-	-	-	-	-	-	36
560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54

Продолжение таблицы 1

Номи- нальный наруж- ный диаметр d	Серия S (стандартное размерное отношение SDR)														
	6,3 (13,6)					8 (17)					8,3 (17,6)			10 (21)	
	Номинальная толщина стенки e труб из														
PE-X	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U	PB	PVC-C	PE 80 PE 100	PVC-U	PP-H PP-B PP-R	PE 63	PB	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U	
10	-	1,3	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-
12	-	1,3	1,4	-	-	1,3	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-
16	1,3	1,3	1,4	-	-	1,3	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-
20	1,5	1,5	1,5	-	1,5	1,3	1,6	-	-	-	-	1,3	-	-	-
25	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	1,5	1,6	-	1,5	-	-	1,3	1,6	-	-
32	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,9	1,9	2,0	1,9	1,8	2,0	1,6	1,6	-	1,6
40	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	1,9	1,9	2,0	1,9
50	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,4	2,4	2,4	2,4
63	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,6	3,6	3,0	3,0	3,0	3,0
75	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,3	4,3	3,6	3,6	3,6	3,6
90	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	5,4	5,4	5,4	5,4	5,1	5,1	4,3	4,3	4,3	4,3
110	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	6,6	6,6	6,6	6,6	6,3	6,3	5,3	5,3	5,3	5,3
125	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	7,4	7,4	7,4	7,4	7,1	7,1	6,0	6,0	6,0	6,0
140	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,0	8,0	6,7	6,7	6,7	6,7
160	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	9,5	9,5	9,5	9,5	9,1	9,1	7,7	7,7	7,7	7,7
180	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	10,7	10,7	10,7	10,7	10,2	10,2	8,6	8,6	8,6	8,6
200	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	11,9	11,9	11,9	11,9	11,4	11,4	9,6	9,6	9,6	9,6
225	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	13,4	13,4	13,4	13,4	12,8	12,8	10,8	10,8	10,8	10,8
250	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	14,8	14,8	14,8	14,8	14,2	14,2	11,9	11,9	11,9	11,9
280	-	20,6	20,6	20,6	20,6	16,6	16,6	16,6	16,6	15,9	15,9	13,4	13,4	13,4	13,4
315	-	23,2	23,2	23,2	23,2	18,7	18,7	18,7	18,7	17,9	17,9	15,0	15,0	15,0	15,0
355	-	26,1	26,1	26,1	26,1	21,1	21,1	21,1	21,1	20,1	20,1	16,9	16,9	16,9	16,9
400	-	29,4	29,4	29,4	29,4	23,7	23,7	23,7	23,7	22,7	22,7	19,1	19,1	19,1	19,1
450	-	-	-	33,1	33,1	26,7	26,7	26,7	26,7	25,5	25,5	21,5	21,5	21,5	21,5
500	-	-	-	36,8	36,8	-	29,7	29,7	29,7	28,4	28,4	-	23,9	23,9	23,9
560	-	-	-	41,2	-	-	-	33,2	-	31,7	31,7	-	26,7	26,7	26,7
630	-	-	-	46,3	-	-	-	37,4	-	35,7	35,7	-	30,0	30,0	30,0
710	-	-	-	52,2	-	-	-	42,1	-	40,2	40,2	-	-	33,9	-
800	-	-	-	58,8	-	-	-	47,4	-	45,3	45,3	-	-	38,1	-
900	-	-	-	-	-	-	-	53,3	-	51,0	51,0	-	-	42,9	-
1000	-	-	-	-	-	-	-	59,3	-	-	56,6	-	-	47,7	-
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,2	-
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Окончание таблицы 1

Номинальный наружный диаметр d	Серия S (стандартное размерное отношение SDR)														
	12,5 (26)					16 (33)					20 (41)				
	Номинальная толщина стенки e труб из														
	PP-H PP-B PP-R	PВ	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U	PP-H PP-B PP-R	PВ	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U	PP-H PP-B PP-R	PВ	PVC-C	PE 63 PE 80 PE 100	PVC-U
10	-	1,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-
12	-	1,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-
16	-	1,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-
20	-	1,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-
25	-	1,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-
32	-	1,3	1,8	-	1,5	-	1,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-
40	1,8	1,6	1,8	-	1,6	-	1,3	1,8	-	1,5	-	1,3	-	-	-
50	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	1,6	1,8	-	1,6	-	1,3	1,8	-	-
63	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	-	2,0	1,8	1,6	1,8	-	-
75	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,3	2,3	2,3	-	2,3	1,9	1,9	1,9	-	-
90	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8	2,8	-	2,8	2,2	2,2	2,2	-	-
110	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	3,4	3,4	3,4	-	3,4	2,7	2,7	2,7	-	2,7
125	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	3,9	3,9	3,9	-	3,9	3,1	3,1	3,1	-	3,1
140	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	4,3	4,3	4,3	-	4,3	3,5	3,5	3,5	-	3,5
160	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	4,9	4,9	4,9	-	4,9	4,0	4,0	4,0	-	4,0
180	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	5,5	5,5	5,5	-	5,5	4,4	4,4	4,4	-	4,4
200	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	6,2	6,2	6,2	-	6,2	4,9	4,9	4,9	-	4,9
225	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	6,9	6,9	6,9	-	6,9	5,5	5,5	5,5	-	5,5
250	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	7,7	7,7	7,7	-	7,7	6,2	6,2	6,2	-	6,2
280	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	8,6	8,6	8,6	-	8,6	6,9	6,9	6,9	-	6,9
315	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	9,7	9,7	9,7	9,7	9,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
355	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
400	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
450	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
500	19,1	-	19,1	19,1	19,1	15,3	-	15,3	15,3	15,3	12,3	-	12,3	12,3	12,3
560	21,4	-	21,4	21,4	21,4	17,2	-	17,2	17,2	17,2	13,7	-	13,7	13,7	13,7
630	24,1	-	24,1	24,1	24,1	19,3	-	19,3	19,3	19,3	15,4	-	15,4	15,4	15,4
710	27,2	-	-	27,2	27,2	21,8	-	-	21,8	21,8	17,4	-	-	17,4	17,4
800	30,6	-	-	30,6	30,6	24,5	-	-	24,5	24,5	19,6	-	-	19,6	19,6
900	34,4	-	-	34,4	-	27,6	-	-	27,6	27,6	22,0	-	-	22,0	22,0
1000	38,2	-	-	38,2	-	30,6	-	-	30,6	30,6	24,5	-	-	24,5	24,5
1200	45,9	-	-	45,9	-	36,7	-	-	36,7	-	29,4	-	-	29,4	-
1400	53,5	-	-	53,5	-	42,9	-	-	42,9	-	34,3	-	-	34,3	-
1600	61,2	-	-	61,2	-	49,0	-	-	49,0	-	39,2	-	-	39,2	-

Пункт 4.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

**Предельные отклонения среднего наружного диаметра и допустимая овальность труб**

Размеры в миллиметрах

Номинальный наружный диаметр d	Материал труб														
	PE 63, PP-H, PP-B, PP-R	PVC-U	PE-X	PВ	PVC-C	PE-RT	PE 80, PP-R								
	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3
	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3
	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3
	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3
	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3

откл.нось	откл.нось	откл.нось	откл.нось	откл.нось	откл.нось	откл.нось	откл.нось						
<7> <4>	<1> <4>	<3> S20 S12,5	<1> <4>	<2> <5>	<3> <8>	<1> <4>							
(+)	(+)	(+) и S16-S5 <8> (+)	(+)	(+)	(+)								
					<6>								
+-----+													
10	-	-	0,3	1,1	0,2	-	0,5	0,3	1,1	0,3	1,0	0,2	0,5
+-----+													
12	-	-	0,3	1,1	0,2	-	0,5	0,3	1,1	0,3	1,0	0,2	0,5
+-----+													
16	0,3	1,2	0,3	1,2	0,2	-	0,5	0,3	1,2	0,3	1,0	0,2	0,5
+-----+													
20	0,3	1,2	0,3	1,2	0,2	-	0,5	0,3	1,2	0,3	1,0	0,2	0,5
+-----+													
25	0,3	1,2	0,3	1,2	0,2	-	0,5	0,3	1,2	0,3	1,0	0,2	0,5
+-----+													
32	0,3	1,3	0,3	1,3	0,2	-	0,5	0,3	1,3	0,3	1,0	0,2	0,5
+-----+													
40	0,4	1,4	0,4	1,4	0,2	-	0,5	0,4	1,4	0,3	1,0	0,2	0,5
+-----+													
50	0,4	1,4	0,5	1,4	0,2	1,4	0,6	0,5	1,4	0,3	1,2	0,2	0,6
+-----+													
63	0,4	1,5	0,6	1,6	0,3	1,4	0,8	0,6	1,6	0,4	1,5	0,3	0,8
+-----+													
75	0,5	1,6	0,7	1,6	0,3	1,5	0,9	0,7	1,6	0,5	1,8	0,3	0,9
+-----+													
90	0,6	1,8	0,9	1,8	0,3	1,6	1,1	0,9	1,8	0,6	2,2	0,3	1,1
+-----+													
110	0,7	2,2	1,0	2,2	0,4	1,8	1,4	1,0	2,0	0,7	2,7	0,4	1,4
+-----+													
125	0,8	2,5	1,2	2,5	0,4	2,2	1,5	1,2	2,5	0,8	3,0	0,4	1,5
+-----+													
140	0,9	2,8	1,3	2,8	0,5	2,5	1,7	1,3	2,8	0,9	3,4	0,5	1,7
+-----+													
160	1,0	3,2	1,5	3,2	0,5	2,8	2,0	1,5	3,2	1,0	3,9	0,5	2,0
+-----+													
180	1,1	3,6	1,7	3,6	0,6	3,2	2,2	1,7	3,6	1,1	4,4	0,6	2,2
+-----+													
200	1,2	4,0	1,8	4,0	0,6	3,6	2,4	1,8	4,0	1,2	4,8	0,6	2,4
+-----+													
225	1,4	4,5	2,1	4,5	0,7	4,0	2,7	2,1	4,5	1,4	5,4	0,7	2,7
+-----+													
250	1,5	5,0	2,3	5,0	0,8	4,5	3,0	2,3	5,0	1,5	6,0	0,8	3,0

280	1,7	9,8	2,5	9,8	0,9	5,0	3,4	-	-	2,6	6,8	0,9	3,4	-	-
315	1,9	11,1	2,8	11,1	1,0	6,8	3,8	-	-	2,9	7,6	1,0	3,8	-	-
355	2,2	12,5	3,2	12,5	1,1	7,6	4,3	-	-	3,2	8,6	1,1	4,3	-	-
400	2,4	14,0	3,6	14,0	1,2	8,6	4,8	-	-	3,6	9,6	1,2	4,8	-	-
450	2,7	15,6	3,8	15,8	1,4	9,6	5,4	-	-	3,8	10,8	1,4	5,4	-	-
500	3,0	17,5	4,0	17,5	1,5	10,8	6,0	-	-	1,5	6,0	-	-	-	-
560	3,4	19,6	4,3	19,6	1,7	12,0	6,8	-	-	1,7	6,8	-	-	-	-
630	3,8	22,1	4,6	22,1	1,9	13,5	7,6	-	-	1,9	7,6	-	-	-	-
710	6,4	24,9	4,9	24,9	2,0	15,2	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-
800	7,2	28,0	5,0	28,0	2,0	17,1	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-
900	8,1	31,5	5,0	31,5	2,0	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	9,0	35,0	5,0	35,0	2,0	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	10,8	42,0	6,0	42,0	-	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	12,6	49,0	6,0	49,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	14,4	56,0	6,0	56,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- <1> Предельное отклонение среднего наружного диаметра соответствует качеству А для  $d \leq 400$ .
- <2> Предельное отклонение среднего наружного диаметра для  $d \leq 250$  соответствует качеству В, а для  $d > 250$  - качеству А.
- <3> Предельное отклонение среднего наружного диаметра соответствует качеству С для  $d \geq 63$ .
- <4> Овальность соответствует качеству N.
- <5> Овальность соответствует качеству М.
- <6> Овальность для  $d \leq 250$  соответствует качеству N, а для  $d > 250$  - качеству М.
- <7> Предельное отклонение среднего наружного диаметра для  $d \leq 630$

соответствует качеству В, а для  $d \geq 710$  - качеству А.

<8> Овальность соответствует значениям для качества М, умноженным на 0,5.

Примечания. 1. Качества установлены в ГОСТ ИСО 11922-1 и [2].

2. Предельные отклонения среднего наружного диаметра рассчитываются по следующим формулам:

качество А:  $(+0,009d)$ , округленное до 0,1 мм, но не менее 0,3 и не более 10,0;

качество В:  $(+0,006d)$ , округленное до 0,1 мм, но не менее 0,3 и не более 4,0;

качество С:  $(+0,003d)$ , округленное до 0,1 мм, но не менее 0,3 и не более 2,0.

3. Допустимую овальность труб в отрезках, измеренную сразу после изготовления, рассчитывают по следующим формулам:

качество N: для  $d \leq 75$ :  $(0,008d + 1)$ , но не менее 1,2 мм, для  $75 < d \leq 250$ :  $(0,02d)$  и для  $d > 250$ :  $(0,035d)$ , округленная до 0,1 мм;

качество М:  $(0,024d)$ , округленная до 0,1 мм.

4. Предельные отклонения среднего наружного диаметра труб из РЕ, РР-Н, РР-В, РР-Р, РЕ-Х, РЕ-РТ, соединяемых при помощи электросварных фитингов, должны соответствовать качеству В.

5. Для труб, поставляемых в бухтах, по требованию потребителя может быть установлена допустимая овальность по качеству К  $(0,06d)$ , измеренная при отгрузке потребителю или перед установкой на объект.

L-----

Пункт 4.2. Таблица 3. Заменить знак: ">" на ">=";

дополнить графой - РЕ-РТ;

в графе "РЕ-РТ" для значений толщины стенки  $e$  от 1,0 мм до 42,0 мм включительно проставить значения предельных отклонений как в графе "РЕ-63, РЕ-80, РЕ-100", для значений толщины стенки  $e$  от 42,1 мм до 62,0 мм включительно проставить прочерк;

примечания изложить в новой редакции:

"Примечания. 1. Качества установлены ГОСТ ИСО 11922-1 и [2].

2. Предельные отклонения толщины стенки рассчитываются по формуле: качество W:  $(0,1e + 0,2)$ , округленное до 0,1 мм.

3. Допускается в НД на конкретные виды труб устанавливать предельные отклонения толщины стенки, соответствующие качеству V, рассчитываемые по следующей формуле: качество V:  $(0,1e + 0,1)$ , округленное до 0,1 мм".

Пункт 4.5. Первый абзац после слов "с указанием десятикратного значения MRS" дополнить словами: "для труб из РЕ";

третий абзац. Исключить слова: "минимальной длительной прочностью MRS = 8,0 МПа,";

пример условного обозначения. Заменить обозначение: РР-Р 80 на РР-Р.

Подпункт 4.6.1 изложить в новой редакции:

"4.6.1. Фитинги для соединения при помощи сварки должны изготавливаться из РЕ, РР-Н, РР-В, РР-Р, РВ, РЕ-Х, РЕ-РТ и свариваться с трубами из того же материала. Их различают по способу сварки:

- встык для труб из РЕ;

- в раструб для труб из PE, PP-H, PP-B, PP-R, PB, PE-RT;
- электросварные для труб из PE, PP-H, PP-B, PP-R, PB, PE-X, PE-RT".

Подпункт 4.6.3. Первый абзац после обозначения "PVC-C" дополнить обозначением: ", PE-RT".

Подпункт 4.6.5. Первый абзац после слов "с указанием десятикратного значения MRS" дополнить словами: "для фитингов из PE";

третий абзац. Исключить слова: "минимальной длительной прочностью MRS = 8,0 МПа,";

пример условного обозначения. Заменить обозначение: PP-R 80 на PP-R;

четвертый абзац. Заменить обозначение: PVC-U 100 на PVC-U.

Подпункт 5.1.2. Таблицу 5 изложить в новой редакции:

Таблица 5

**Трубы из PE 63, PE 80, PE 100**

Температура испытаний, °С	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа		
		PE 100	PE 80	PE 63
20	100	12,4	9,0	8,0
80	165 <1>	5,4	4,5	3,5
80	1000	5,0	4,0	3,2

<1> В случае пластического разрушения при режиме 80 °С - 165 ч проводят повторные испытания до получения удовлетворительного результата при более низких значениях напряжения в соответствии с таблицей 5а.

пункт дополнить таблицей - 5а:

Таблица 5а

-----Т-----Т-----Т-----					
PE 100	PE 80	PE 63			
+-----Т-----+-----Т-----+-----Т-----+					
Начальное	Время	Начальное	Время	Начальное	Время
напряжение	испыта-	напряжение	испыта-	напряжение	испыта-
в стенке	ний, ч	в стенке	ний, ч	в стенке	ний, ч
трубы, МПа		трубы, МПа		трубы, МПа	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
5,4	165	4,5	165	3,5	165
5,3	256	4,4	233	3,4	295
5,2	399	4,3	331	3,3	538
5,1	629	4,2	474	3,2	1000
5,0	1000	4,1	685		
		4,0	1000		
L-----+-----+-----+-----+-----+-----					

таблица 6. Наименование изложить в новой редакции: "Таблица 6 - Трубы из PVC-U";



таблицы 8, 9. Заменить обозначение материала: PP-H 100 на PP-H, PP-B 80 на PP-B, PP-R 80 на PP-R, PB 125 на PB;  
таблицу 10 изложить в новой редакции:

Таблица 10

#### Трубы из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II

Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа		Время испытаний, ч, не менее
	PVC-C Тип I	PVC-C Тип II	
20	43,0	48,0	1
95	5,6	5,9	165
95	4,6	4,7	1000

пункт дополнить таблицей - 10а:

Таблица 10а

#### Трубы из PE-RT Тип I и PE-RT Тип II

Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа		Время испытаний, ч, не менее
	PE-RT Тип I	PE-RT Тип II	
20	9,9	10,8	1
95	3,8	3,9	22
95	3,6	3,7	165
95	3,4	3,6	1000

Подпункты 5.1.3, 5.1.4 изложить в новой редакции:

"5.1.3. Термическая стабильность труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II при действии постоянного внутреннего давления должна проверяться при режимах испытаний, указанных в таблице 11.

Таблица 11

#### Термическая стабильность труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II

Материал труб	Температура испытаний, °С	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч
PE-X	110	2,5	8760
PP-H		1,95	
PP-B		1,4	
PP-R		1,9	
PB		2,4	
PE-RT Тип I		1,9	
PE-RT Тип II		2,3	

5.1.4. Термическая стабильность труб из PVC-C при действии постоянного внутреннего давления должна проверяться при режимах испытаний, указанных в таблице 12.

Таблица 12

### Термическая стабильность труб из PVC-C

Материал труб	Температура испытаний, °C	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Время испытаний, ч, не менее
PVC-C Тип I	95	3,6	8760
PVC-C Тип II	100	2,4	8760

Подпункт 5.1.5. Таблицу 13 дополнить обозначением: PE-RT и соответствующими значениями:

Материал труб	Температура испытаний, °C	Толщина стенки, мм	Время испытаний, мин	Изменение длины после прогрева, %, не более
PE-RT	110 +/- 2	До 8	60 +/- 2	2
		От 8 до 16	120 +/- 2	
		Св. 16	240 +/- 5	

Подпункт 5.1.8. Заменить слова: "30% - для труб из PP-H, PP-B, PP-V, PP-R (230 °C/2,16 кг)" на "30% - для труб из PP-H, PP-B, PP-R (230 °C/2,16 кг), PE-RT (190 °C/5,0 кг);".

Подпункт 5.1.11 изложить в новой редакции:

"5.1.11. Температура размягчения по Вика труб из PVC-U должна быть не менее 80 °C, труб из PVC-C Тип I - не менее 110 °C, труб из PVC-C Тип II - не менее 115 °C".

Подпункты 5.1.13, 5.1.14. Заменить слова: "классов эксплуатации 3 - 5" на "классов эксплуатации 4 и 5".

Подпункт 5.1.15 изложить в новой редакции:

"5.1.15. Стойкость материала фитингов при постоянном внутреннем давлении должна соответствовать таблице 15, если материал фитингов идентичен материалу труб. Материал фитингов, неидентичный материалу труб, должен проверяться на длительную прочность в соответствии с 5.3.1.

Таблица 15

```

-----T-----T-----T-----
| Материал | Температура | Начальное | Время |
| фитингов | испытаний, °C | напряжение | испытаний, ч, |
|          |                | в стенке трубы, МПа | не менее |
+-----+-----+-----+-----+
|PP-H     | 20          | 21         | 1       |
|          | 95          | 3,5        | 1000    |
+-----+-----+-----+-----+
|PP-B     | 20          | 16,0       | 1       |
|          | 95          | 2,6        | 1000    |
+-----+-----+-----+-----+
|PP-R     | 20          | 16,0       | 1       |
|          | 95          | 3,5        | 1000    |
+-----+-----+-----+-----+
|PE-X     | 20          | 12,0       | 1       |
|          | 95          | 4,4        | 1000    |

```

PВ	20	15,5	1
	95	6,0	1000
PE-RT Тип I	20	9,9	1
	95	3,4	1000
PE-RT Тип II	20	10,8	1
	95	3,6	1000
PVC-C Тип I	20	33,7	1
	60	21,07	1
	80	6,14	3000
PVC-C Тип II	20	43,96	1
	60	29,91	1
	80	7,44	3000
	95	4,37	1000
PVC-U	60	10,0	1000

Подпункт 5.1.17. Последний абзац изложить в новой редакции:

"Величины испытательного давления фитингов из материалов, идентичных материалу труб, приведены в приложении Г. Фитинги из полимерных материалов, не идентичных материалу труб, должны соответствовать требованиям таблицы 15 в части температуры и времени испытаний, а испытательное давление должно рассчитываться по формуле (6)".

Подпункт 5.1.18. Таблицу 16 изложить в новой редакции:

Таблица 16

Температура испытаний, °С	Время испытаний, ч, не менее	Испытательное давление <1>, бар
20	1	4,2PN
20	100	3,5PN
20	1000	3,2PN
60	1000	1,0PN
<1> Значения номинальных давлений PN приведены в приложении Д.		

Подпункт 5.1.21 изложить в новой редакции:

"5.1.21. Температура размягчения по Вика фитингов из PVC-U должна быть не менее 74 °С, фитингов из PVC-C Тип I - не менее 103 °С, фитингов из PVC-C Тип II - не менее 115 °С".

Подпункт 5.1.23 изложить в новой редакции:

"5.1.23. Характеристики фитингов и деталей из металла должны соответствовать указанным в нормативных документах на изделия".

Подпункт 5.1.24. Таблица 19. Графа "клеевое". Для характеристики соединения "Стойкость к действию растягивающей нагрузки"

заменить знак: "+" на "-".

Подпункт 5.1.25 после слов "указанных в таблице 20" дополнить словами: "и таблице 20а для клеевых соединений труб из PVC-C Тип I, PVC-C Тип II";

дополнить абзацем (перед таблицей 20):

"Значения испытательного давления соединений приведены в приложении Г";

таблицу 20 изложить в новой редакции:

Таблица 20

Материал труб	Класс эксплуатации	Температура испытаний, °С	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
PP-H	1, 2, 5	95	1000	3,5
	4	80	1000	5,0
PP-B	1, 2, 5	95	1000	2,6
	4	80	1000	3,7
PP-R	1, 2, 5	95	1000	3,5
	4	80	1000	4,6
PE-X	1, 2, 5	95	1000	4,4
	4	80	1000	5,2
PB	1, 2, 5	95	1000	6,0
	4	80	1000	8,2
PE-RT Тип I	1, 2, 5	95	1000	3,4
	4	80	1000	4,5
PE-RT Тип II	1, 2, 5	95	1000	3,6
	4	80	1000	4,81
PVC-C Тип I (механическое соединение)	1, 2	80	3000	8,25
PVC-C Тип II (механическое соединение)	1, 2, 5	95	1000	4,68
	4	80	1000	10,18

пункт дополнить таблицей - 20а:

Таблица 20а

Материал фитингов	Класс эксплуатации	Температура испытаний, °С	Время испытаний, ч, не менее	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа
PVC-C Тип I (клеевое соединение)	1, 2	80	3000	6,14
PVC-C Тип II (клеевое соединение)	1, 2, 5	95	1000	4,37
	4	80	1000	8,59

Подпункт 5.1.26. Заменить значение: "не выше 90 °С" на "не более 95 °С".

Подпункт 5.1.27. Таблица 21. Графа "Максимум". Заменить значения: 0,4 на 0,6; 0,6 на 0,9; 0,8 на 1,2; 1,0 на 1,5.

Подпункт 5.1.28. Таблица 22. Заменить обозначение: " $T_{\text{испыт}} + 10$ " на " $T_{\text{испыт}} + 10$ ", но не более 95 °С".

Подпункт 5.1.29. Второй абзац до слов "Может устанавливаться" изложить в новой редакции: "Требование распространяется на трубы из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT".

Подпункт 5.1.31. Таблицу 23 изложить в новой редакции:

Температура испытаний, °С	Время испытаний, ч, не менее	Испытательное давление <1>, бар
20	1000	1,7PN
40	1000	1,3PN
60	1000	0,61PN

<1> Значения номинальных давлений PN приведены в приложении Д.

Подпункт 5.1.33. Таблица 25. Головка. Заменить слова: "Испытательное давление, МПа" на "Испытательное давление".

Подпункт 5.2.1. Первый абзац после слов "в таблице 26" изложить в новой редакции (дополнить примечанием):

"Установлены следующие классы эксплуатации труб и фитингов:

- класс 1 - для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;
- класс 2 - для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;
- класс 4 - для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;
- класс 5 - для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II;
- класс "XB" - для PE и PVC-U.

Примечание. Класс 3 (низкотемпературное напольное отопление), установленный в [5], не применяется в настоящем стандарте";

таблица 26. Обозначение класса 3 и соответствующие значения исключить.

Подпункт 5.2.5. Заменить слова: "классов эксплуатации 1 - 5" на "классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5".

Подпункт 5.2.6. Заменить обозначение: "PVC-C" на "PVC-C Тип I".

Подпункт 5.2.7 изложить в новой редакции:

"5.2.7. В качестве расчетной серии  $S_{\text{МДКС}}^r$  для труб классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5 принимают меньшую из величин, полученных по формулам (9) или (9а):

$$S_{\text{МДКС}}^r = \sigma_0 / P_{\text{МДКС}}, \quad (9)$$

где  $\sigma_0$  - расчетное напряжение в стенке трубы, МПа, для классов эксплуатации 1, 2, 4 и 5, определяемое по правилу Майнера (приложение А);

$P_{\text{МДКС}}$  - максимальное рабочее давление 0,4; 0,6; 0,8 или 1,0 МПа;

$$S_{\text{МДКС}}^r = \sigma_s / P_{\text{МДКС}}, \quad (9а)$$

где  $\sigma_s$  - допустимое напряжение в стенке трубы при 20 °С в течение 50 лет;

$P_{\text{МДКС}}$  - максимальное рабочее давление 1,0 МПа".

Подпункт 5.2.9. Первый абзац изложить в новой редакции:

"При определении  $S_{\text{МДКС}}^r$  и  $S_{\text{XB}}^r$  округление проводят до 0,1. Для заданного класса эксплуатации и величины максимального рабочего давления должна быть выбрана номинальная серия труб S, установленная в таблице 1, величиной не более расчетной серии  $S_{\text{МДКС}}^r$ ".

Подпункт 5.2.10. Таблицу 27 изложить в новой редакции:

Материал	Коэффициент запаса прочности С, не менее <1>
PE	1,25
PE-RT	1,25
PE-X	1,25
PP-H	1,6
PP-B, PP-R	1,25 <2>
PB	1,25
PVC-U	1,6 <2>
PVC-C	1,6 <2>

<1> Значения минимальных коэффициентов запаса прочности при температуре 20 °С установлены ГОСТ ИСО 12162 и [3].

<2> Установлены следующие коэффициенты запаса прочности С при температуре 20 °С для:

- PP-B, PP-R - 1,4;
- PVC-C - 2,5;
- PVC-U - 2,5 для  $d \leq 90$  мм и 2,0 для  $d > 90$  мм.

Подпункт 5.2.11 изложить в новой редакции:

"5.2.11. Толщина стенки фитингов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT, PE, PVC-U должна быть не менее рассчитанной для труб того же типоразмера и условий эксплуатации. Толщина стенки фитингов из PVC-C должна быть не менее рассчитанной для труб того же типоразмера и условий эксплуатации и умноженной на коэффициент 1,35".

Подпункт 5.3.1. Первый абзац после слова "уравнениями" изложить в новой редакции: "которые устанавливают величины  $\sigma_{LFL}$  и представлены в приложении В";

Подпункт 5.3.2.2. Заменить обозначения: "PVC-U 100, PVC-U 125" на "PVC-U".

Подпункт 5.3.2.6 изложить в новой редакции:

"5.3.2.6. Хлорированный поливинилхлорид PVC-C типов PVC-C Тип I и PVC-C Тип II минимальной длительной прочностью MRS не менее 25,0 МПа для материала труб и не менее 20,0 МПа для материала фитингов".

Раздел 5 дополнить подпунктом - 5.3.2.7:

"5.3.2.7. Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT типов PE-RT Тип I и PE-RT Тип II минимальной длительной прочностью MRS не менее 8,0 МПа".

Подпункт 5.5.1 дополнить абзацем (после последнего):

"В маркировке фитингов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C, PE-RT допускается не указывать допустимые классы эксплуатации и соответствующие им величины максимального рабочего давления".

Подпункт 7.3.1. Таблицу 32 изложить в новой редакции:

Таблица 32

Т	
Группа размеров	Диапазон величин номинальных диаметров, мм
1	От 10 до 63
2	" 75 " 225
3	" 250 " 630
4	710 и более
L	

Пункт 7.4. Таблица 35. Графа "Контролируемый параметр труб или фитингов". Показатель 11. Заменить обозначения:

"PVC-C" на "PVC-C, PE-RT";

"20 °C" на "20 °C (60 °C)";

"1000 ч" на "1000 ч (3000 ч)";

для показателя 13 изложить в новой редакции:

Т				Т		Т	
Контролируемый параметр труб или фитингов	Номер пункта настоящего стандарта	Периодичность контроля, или образцов	Количество проб труб				
				технических методов не менее		фитингов, шт.	
				требований контроля			
13. Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитингов из PVC-U и их соединений:							
20 °C - 1 ч	5.1.18, 8.7, 8.8	На каждой партии	3				
20 °C - 100 ч		Один раз	3				
		в 6 мес					
20 °C - 1000 ч		Один раз	3				
		в 12 мес					

{40 °C - 1000 ч или | | |Один раз | 3 |

{60 °C - 1000 ч | | |в 12 мес | |

L-----+-----+-----+-----+-----

таблицы 36, 37. Сноску <1> после слов "при температуре 95 °C" дополнить словами: "для PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II"; заменить слова: "обе точки" на "все точки";

таблица 37. Графу "Количество испытываемых фитингов" для параметра "Стойкость фитингов при постоянном внутреннем давлении" изложить в новой редакции: "3 для каждой группы размеров и видов";

таблица 38. Графу "Количество испытываемых узлов соединений" изложить в новой редакции:

-----T-----

| Контролируемый параметр | Количество испытываемых узлов |  
| соединения | соединений, шт. |

+-----+-----+

{Стойкость к действию постоянного}3 для каждой группы размеров |  
{внутреннего давления |и конструкции соединения |

+-----+-----+

{Стойкость при циклическом |Согласно рисунку 3 для каждой |  
{изменении температуры |конструкции соединения |

+-----+-----+

{Стойкость при циклическом |3 для каждой группы размеров |  
{изменении давления |и конструкции соединения |

+-----+-----+

{Стойкость к действию |3 для группы размеров 1 |  
{растягивающей нагрузки <1> |(таблица 32) для каждой |  
+-----+конструкции соединения |

{Стойкость к действию постоянного| |

{внутреннего давления при изгибе | |

+-----+-----+

{Стойкость при разрезании <1> |3 для каждой группы размеров |  
| |и группы давлений |

+-----+-----+

{Стойкость клеевых соединений |Согласно рисунку 2 на образцах |

{труб и фитингов из PVC-C Тип I |любого номинального диаметра |

{к Т | |

{ авар | |

L-----+-----

Подпункты 8.4.3, 8.4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 29325 на ГОСТ Р ИСО 3126.

Пункт 8.9. Заменить обозначение: "PVC-C" на "PVC-C Тип I".

Пункт 8.16. Второй абзац изложить в новой редакции:

"Стружку помещают в контейнер из металлической сетки с размером ячейки (125 +/- 25) мкм. Определяют массу контейнера со стружкой с погрешностью не более 0,001 г";



третий абзац. Заменить слова: "из проволоки" на "из сетки";

четвертый абзац. Заменить слова: "массу образца" на "массу контейнера с образцом";

пятый, шестой абзацы изложить в новой редакции:

"Степень сшивки G в процентах вычисляют по формуле

$$G = \frac{m_3 - m_1}{m_2 - m_1} 100, \quad (13)$$

где  $m_1$  - масса контейнера, г;

$m_2$  - масса контейнера со стружкой до кипячения, г;

$m_3$  - масса контейнера со стружкой после кипячения, г.

Результат округляют до целого числа";

последний абзац. Заменить слова: "трех образцов" на "двух образцов".

Пункт 8.22. Заменить ссылку: (5.1.27) на (5.1.26);

второй абзац. Перечисление 1). Заменить слова: "составлять не менее 4,8 МПа" на "соответствовать таблице 48";

дополнить таблицей - 48:

Таблица 48

Материал труб	Осевое напряжение, МПа
PP-H	3,6
PP-B	3,0
PP-R	2,4
PE-X	1,8
PВ	0,9
PVC-C	3,4
PE-RT Тип I	2,2
PE-RT Тип II	2,6

Приложение А. Наименование приложения дополнить ссылкой: [6].

Приложение В. Пункт В.1 изложить в новой редакции (кроме рисунков В.1 - В.5, В.8 - В.10):

"В.1. Эталонные кривые длительной прочности PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PВ, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II, PE 63, PE 80, PE 100, PVC-U представлены на рисунках В.1 - В.15.


Примечание. Эталонные кривые длительной прочности получены по методике стандарта [4]";

рисунки В.1 - В.3, В.5. Наименование. Заменить слова: "труб из PP-H 100" на "PP-H", "труб из PP-B 80" на "PP-B", "труб из PP-R 80" на "PP-R", "труб из PE-X" на "PE-X", "труб из PВ 125" на "PВ";

рисунки В.6, В.7, В.11 заменить новыми:

## Напряжение в стенке трубы, МПа






$$\lg t = -109,95 - \frac{21897,4}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{43702,87}{T} + 50,74202 \cdot \lg \sigma$$

где t - время, ч;

T - температура, К;

$\sigma$  - напряжение в стенке трубы, МПа.

Рисунок В.6. Эталонные кривые длительной прочности материала труб PVC-C Тип I




$$\lg t = -121,699 - \frac{25985}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{47143,18}{T} + 63,03511 \cdot \lg \sigma$$

где t - время, ч;

T - температура, К;

$\sigma$  - напряжение в стенке трубы, МПа.

Рисунок В.7. Эталонные кривые длительной прочности материала фитингов PVC-C Тип I



$$\lg t = -164,461 - \frac{29349,493}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{60126,534}{T} + 75,079 \cdot \lg \sigma$$


где t - время, ч;

T - температура, К;

$\sigma$  - напряжение в стенке трубы, МПа.

**Рисунок В.11. Эталонные кривые длительной прочности PVC-U**

Приложение В дополнить рисунками - В.12 - В.15:



$$\lg t = -115,839 - \frac{22980}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{45647,94}{T} + 54,73219 \cdot \lg \sigma$$


где  $t$  - время, ч;


$T$  - температура, К;

$\sigma$  - напряжение в стенке трубы, МПа.

Рисунок В.12. Эталонные кривые длительной прочности материала труб PVC-C Тип II

## Напряжение в стенке трубы, МПа






$$\lg t = -72,6624 - \frac{15253}{T} \cdot \lg \sigma + \frac{29245,14}{T} + 35,54 \cdot \lg \sigma$$

где t - время, ч;

T - температура, К;

$\sigma$  - напряжение в стенке трубы, МПа.

Рисунок В.13. Эталонные кривые длительной прочности материала фитингов PVC-C Тип II



Левая часть ломаной:  $\lg(t) = -190,481 - (58219,035/T) \cdot \lg(\sigma) + 78763,07/T + 119,877 \cdot \lg(\sigma)$


Правая часть ломаной:  $\lg(t) = -23,7954 - (1723,318/T) \cdot \lg(\sigma) + 11150,56/T$

где  $t$  - время, ч;

$T$  - температура, К;

$\sigma$  - напряжение в стенке трубы, МПа.

Рисунок В.14. Эталонные кривые длительной прочности PE-RT Тип I



$$\lg(f) = -219 - (62600,752 / T) \cdot \lg(\sigma) + 90635,353 / T + 126,387 \cdot \lg(\sigma),$$

где t - время, ч;

T - температура, К;

$\sigma$  - напряжение в стенке трубы, МПа.

**Рисунок В.15. Эталонные кривые длительной прочности PE-RT Тип II**

Приложение Г. Пункт Г.1 изложить в новой редакции (кроме таблицы Г.1):

"Г.1. Значения испытательного давления  $P_{\Phi}$ , МПа, фитингов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II и их соединений с трубами представлены в таблице Г.1";

таблица Г.1. Заменить обозначение: PP-H 100 на PP-H, PP-B 80 на PP-B, PP-R 80 на PP-R, PE-X 80 на PE-X, PB 125 на PB; головка таблицы. Для класса 4 заменить значение: 95 °C на 80 °C;

таблицу Г.1 дополнить обозначениями - PE-RT Тип I и PE-RT Тип II и соответствующими значениями:

Материал	Максимальное рабочее давление, МПа	Класс 1	Класс 2	Класс 4	Класс 5	Испытательное давление, МПа			
						20 °C	95 °C	20 °C	95 °C
PE-RT	0,4	1,48	0,51	1,48	0,51	1,48	0,68	1,66	0,58
Тип I	0,6	1,80	0,63	2,21	0,77	1,82	0,84	2,48	0,87
	0,8	2,40	0,83	2,94	1,02	2,43	1,12	3,31	1,15
	1,0	2,99	1,04	3,68	1,28	3,03	1,40	4,14	1,44
PE-RT	0,4	1,45	0,48	1,45	0,48	1,45	0,64	1,5	0,5
Тип II	0,6	1,84	0,61	1,93	0,64	1,92	0,85	2,26	0,75
	0,8	2,45	0,81	2,57	0,85	2,56	1,14	3,01	1,0
	1,0	3,07	1,02	3,21	1,06	3,2	1,42	3,76	1,24

пункты Г.2, Г.3 и таблицы Г.2, Г.3 изложить в новой редакции:

"Г.2. Значения испытательного давления, МПа, фитингов из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II и клеевых соединений представлены в таблице Г.2.



Материал	Класс	Расчетное напряжение, МПа	Температура испытаний, °С	Время испытаний, ч, не менее	Максимальное рабочее давление Р, МПа		
PVC-C	Класс 1	3,17	20	1	{4,25   6,38   8,50   10,63}		
					Тип I	{2,66   3,99   5,32   6,65}	
					80	3000	{0,77   1,16   1,55   1,94}
PVC-C	Класс 2	3,08	20	1	{4,38   6,56   8,75   10,94}		
					60	1	{2,74   4,10   5,47   6,84}
					80	3000	{0,80   1,20   1,59   1,99}
PVC-C	Класс 1		20	1	{5,5   7,06   9,42   11,7}		
					Тип II	{3,20   4,80   6,41   8,01}	
					80	3000	{0,80   1,20   1,59   1,99}
PVC-C	Класс 2	3,21	20	1	{5,5   8,22   10,97   13,71}		
					60	1	{3,73   5,60   7,46   9,33}
					80	3000	{0,93   1,39   1,86   2,32}
PVC-C	Класс 4	4,31	20	1	{5,5   6,12   8,15   10,19}		
					60	1	{2,77   4,16   5,55   6,94}
					70	3000	{0,97   1,46   1,94   2,43}
PVC-C	Класс 4	4,31	20	1	{5,5   6,12   8,15   10,19}		
					80	1000	{0,8   1,2   1,59   1,99}

	Класс 5	2,26	20	1	7,79	11,69	15,59	19,48	
			60	1	5,30	7,95	10,60	13,26	
			95	1000	0,77	1,16	1,55	1,94	
			95	3000	0,64	0,96	1,29	1,61	

Г.3. Значения испытательного давления для механических соединений труб из PVC-C Тип I и PVC-C Тип II представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3

Материал	Класс	Температура эксплуатации, °C	Время испытаний, ч	Максимальное рабочее давление P, МПа
PVC-C	Класс 1	80	3000	0,75   1,13   1,51   1,88
Тип I				
	Класс 2	80	3000	0,79   1,19   1,59   1,98
PVC-C	Класс 1	95	1000	0,39   0,59   0,78   0,98
Тип II				
	Класс 2	95	1000	0,41   0,62   0,82   1,03
	Класс 4	80	1000	0,9   1,35   1,80   2,25
	Класс 5	95	1000	0,66   0,98   1,31   1,64

Приложение Д. Таблица Д.1. Головку изложить в новой редакции:

SDR	S	Номинальное давление PN, бар <1>, <2>							
		PP-H	PP-B, PP-R	PE-X	PB	PVC-C	PE 63 C = 1,25	PE 80 C = 1,25	PE 100 C = 1,25

таблицу Д.1 дополнить сносками - <1>, <2>:

"<1> Номинальное давление PN для классификации трубопроводов из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C не применяется и установлено в соответствии с ранее действовавшими нормами.

<2> Если для трубопроводов из PE 63, PE 80, PE 100 устанавливается более высокий коэффициент запаса прочности С, значения номинального давления PN рассчитываются по формуле:  $PN = 10\sigma_s / S$ , где  $\sigma_s$  - расчетное напряжение, МПа; S - серия труб".

Приложение Е. Пункт Е.1 изложить в новой редакции:

"Е.1. Значения расчетного напряжения  $\sigma_s$ , МПа, и расчетных серий  $S_{max}$  труб из PP-H, PP-B, PP-R, PE-X, PB, PVC-C Тип I, PVC-C Тип II, PE-RT Тип I, PE-RT Тип II приведены в таблицах Е.1 - Е.9";

таблицы Е.1 - Е.6. Наименование. Заменить обозначение: PP-H 100 на PP-H, PP-B 80 на PP-B, PP-R 80 на PP-R, PE-X 80 на PE-X;

таблицу Е.6 изложить в новой редакции:

Таблица Е.6

### Трубы из PVC-C Тип I

Максимальное рабочее давление P, МПа макс	Класс 1	Класс 2	Класс XB
0,4	4,38	10,0	10,0
0,6	7,3	7,1	
0,8	5,5	4,8	
1,0	4,4	4,2	

дополнить таблицами - Е.7, Е.8, Е.9:

Таблица Е.7

### Трубы из PVC-C Тип II

Максимальное рабочее давление P, МПа макс	Класс 1	Класс 2	Класс 4	Класс 5	Класс XB
0,4	4,79	11,2	4,55	11,2	4,52
0,6	8,0	7,6	7,5	4,8	

0,8	6,0	5,7	5,6	3,6		
1,0	4,8	4,5	4,5	2,9		

Таблица Е.8

**Трубы из РЕ-РТ Тип I**

Максимальное рабочее давление	Класс 1	Класс 2	Класс 4	Класс 5	Класс XB
0 макс	0 макс	0 макс	0 макс	S	XB
P					
макс					
МПа					
0,4	3,29	6,7	2,68	6,7	3,25
0,6		5,5	4,5	5,4	4,0
0,8		4,1	3,4	4,1	3,0
1,0		3,3	2,7	3,3	2,4

Таблица Е.9

**Трубы из РЕ-РТ Тип II**

Максимальное рабочее давление	Класс 1	Класс 2	Класс 4	Класс 5	Класс XB
0 макс	0 макс	0 макс	0 макс	S	XB
P					
макс					
МПа					
0,4	3,53	7,5	3,37	7,5	3,38
0,6		5,9	5,6	5,6	4,8
0,8		4,4	4,2	4,2	3,6
1,0		3,5	3,4	3,4	2,9

Приложение Ж. Таблицу Ж.1 дополнить обозначением PE-RT и соответствующими значениями:

-----T-----			
Материал	Расчетный коэффициент запаса прочности С		
	при температуре		
+-----T-----T-----+			
	T	T	T
	раб	макс	авар
+-----+-----+-----+			
PE-RT	1,5	1,3	1,0
L-----+-----+-----			

Стандарт дополнить элементом - "Библиография":

### "БИБЛИОГРАФИЯ"

[1] ISO 4065:1996 "Thermoplastic pipes - Universal wall thickness table" ("Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок")

[2] ISO 11922-1:1997 "Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Dimensions and tolerances - Part 1: Metric series" ("Трубы из термопластов для транспортирования жидкостей". Размеры и допуски - Часть 1: Метрическая серия")

[3] ISO 12162:1995 "Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications - Classification and designation - Overall service (design) coefficient" ("Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей - Классификация и обозначение - Коэффициент запаса прочности")

[4] EN ISO 9080:2003 "Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation" ("Трубы из пластмасс - Определение длительной гидростатической прочности термопластичных материалов в форме трубы путем экстраполяции")

[5] ISO 10508:2006 "Plastics piping systems for hot and cold water installations - Guidance for classification and design" ("Трубопроводы из пластмасс для горячей и холодной воды. Руководство по классификации и проектированию")

[6] ISO 13760:1998 "Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure - Miner's rule - Calculation method for cumulative damage" ("Трубы из пластмасс для транспортирования жидкостей под давлением - Правило Майнера - Расчетный метод определения накопленного повреждения").