ПОПРАВКА К ГОСТ 19177-81 "ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОРИСТЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Группа Ж15

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Под наименованием стандарта	ОКП 57 7550	ОКП 25 4113
Пункт 1.3. Первый абзац	15% величины диаметра	15% значения номинального диаметра
второй абзац	углов диаметром не более 5 мм	углов радиусом не более 5 мм
Пункт 2.2. Первый абзац	транспортерной ленты, волнистость	транспортерной ленты и лотка, волнистость
второй абзац	бугорки или углубления, завулканизованные	бугорки или углубления высотой (глубиной) более 3 мм, завулканизованные
Пункт 2.4. Таблица Графа "Наименование показателя"	Температура хрупкости, °С 0,15 (1,5) 0,20 (2,0) 0,15 (1,5) 0,20 (2,0)	Температурный предел хрупкости, °С, не выше 0,10 (1,0) 0,15 (1,5) 0,10 (1,5) 0,15 (1,5)
Пункт 4.3.3	Плотность пористой резины Р к	Плотность прокладки Р к
Пункт 4.4.2	Разрывная машина по ГОСТ 7762-74	Разрывная машина с технической характеристикой по ГОСТ 7762-74
Пункт 4.4.3	со скоростью 500 мм/мин	со скоростью 100 мм/мин
Пункт 4.6.2	Парафин по ГОСТ 16960-71	Парафин по ГОСТ 23683-79
Пункт 4.7	Температуру хрупкости определяют	Температурный предел хрупкости определяют
Пункт 5.1	перевязаны шпагатом или другим	перевязаны шпагатом по ГОСТ 16266-70 или другим

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.