

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 24638-85 "СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

Дата введения  
1 июля 1991 года

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.12.1990 N 3452.

Вводную часть дополнить словами: "Требования стандарта в части разд. 1, 2, 5, 6 и п. 4.4 являются обязательными".

Пункт 1.1. Таблица 1. Марку сверла С1-1, относящуюся к ней область применения и сноску исключить.

Пункт 1.2. Пример условного обозначения. Заменить марки: С1-1 на С1-3 (2 раза); А3 на АРС 3 (2 раза).

Пункт 2.5. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

Марка сверла	Материал алмазоносного слоя	Относительная концентрация алмазов
С1-2	Смесь алмазного сырья XV гр., а-2 (-1,0+0,5)	50
С2-2	или XV гр., а-5 (-0,8+0,5) с порошками марок А3, А4, А5 (250/200; 315/250)	
	Соотношение компонентов по массе должно быть 1:1	
	Смесь алмазных порошков марок А3, А4 или А5 (630/500; 800/630) с алмазными порошками марок А3, А4 или А5 (250/200; 315/250)	
	Соотношение компонентов по массе должно быть 1:1	
С1-3	Шлифпорошки марки АРС 3 зернистостей от 400/315 до 800/630	75
	Допускается применение синтетических порошков других марок	

Пункт 2.12. Таблица 4. Графу С1-1 исключить (2 раза).

