

**ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 27678-88 "ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ. ПЕРФОРАТОРНЫЙ МЕТОД  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА"**

Дата введения  
1 июля 1990 года

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.01.1990 N 92.

Наименование стандарта после слов "Плиты древесно-стружечные" дополнить словами: "и фанера", "and plywood".

Вводную часть (первый абзац), пункт 1.2 после слов "древесно-стружечные плиты" дополнить словами: "и фанеру".

Вводную часть (второй абзац), пункт 4.1 после слов "древесно-стружечных плит" дополнить словами: "и фанеры".

Пункт 1.1 дополнить ссылкой: ГОСТ 9620-72.

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 4517-75 на ГОСТ 4517-87.

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: "3.2. Определение влажности.

Влажность плит в момент испытания определяют по ГОСТ 10634-88, фанеры - по ГОСТ 9621-72 на образцах размером (25 x 25) мм, взвешивая одновременно 5 - 6 образцов общей массой не менее 25 г".

Пункт 4.2 после слов "сухой плиты" дополнить словами: "или фанеры".

Пункт 4.3 дополнить словами: "марку фанеры, породу древесины, толщину, количество слоев, марку смолы, состав клея, вид поверхности";

после слов "плиты" и "плит" дополнить словом: "фанеры".