

ПОПРАВКА К ГОСТ 530-2007 "КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.1.2	камень - только пустотелым.	камень - только пустотелым. Кирпич с несквозными пустотами относят к полнотелому.
Пункт 4.2.1	Изделия изготавливают номинальными размерами, приведенными в таблице 2.	Изделия изготавливают номинальными размерами, приведенными в таблице 2. Допускается изготавливать изделия с закругленными вертикальными смежными гранями и фаской на ребрах.
Пункт 4.2.2, второй абзац	-	Радиус закругления угла вертикальных смежных граней должен быть не более 15 мм, глубина фаски на ребрах - не более 3 мм.
Пункт 7.3	длину отбитостей ребер изделий измеряют	длину отбитостей ребер, радиус закругления смежных граней и глубину фаски на ребрах измеряют