

**ПОПРАВКА К ГОСТ 22690-88 "БЕТОНЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ"**

-----Т-----		-----Т-----	
В каком	Напечатано	Должно быть	
месте			
+-----+		+-----+	
Пункт 1.3.  Метод испытания прочности следует выбирать  Метод			
Второй	по табл. 1	испытания	
абзац		следует выби-	
		Таблица 1	рать с учетом
		предельных	
	-----Т-----	значений	
	Наименование метода	Предельные значения	прочности,
		прочности бетона, МПа	рекомендуемых
	+-----+-----+	руководствами	
	Упругий отскок и	5 - 50	к конкретным
	пластическая деформация		приборам не-
	+-----+-----+	разрушающего	
	Ударный импульс	10 - 70	контроля, в
	+-----+-----+	соответствии	
	Отрыв	5 - 60	с требова-
	+-----+-----+	ниями разд. 3	
	Скалывание ребра	10 - 70	настоящего
	+-----+-----+	стандарта.	
	Отрыв со скалыванием	5 - 100	
	L-----+-----		
L-----+-----+-----			