

Введен в действие
Постановлением Минстроя РФ
от 22 сентября 1995 г. N 18-89

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
МАСТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КЛЕЯЩИЕ ЛАТЕКСНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Building polymer glueing latex mastics. Specifications
ГОСТ 30307-95**

Дата введения

1 апреля 1996 года

Предисловие

1. Разработан институтом ВНИИстройполимер АО ОТ "Полимерстройматериалы" Российской Федерации.

Внесен Минстроем России.

2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.

За принятие проголосовали:

-----T-----

Наименование государства	Наименование органа
	государственного управления
	строительством

+-----+-----+

Республика Казахстан	Минстрой Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Госстрой Кыргызской Республики
Республика Таджикистан	Госстрой Республики Таджикистан
Российская Федерация	Минстрой России
Республика Узбекистан	Госкомархитектстрой Республики

| | Узбекистан |

L-----+-----

3. Введен в действие с 1 апреля 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 22 сентября 1995 г. N 18-89.

4. Введен впервые.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на полимерные клеящие латексные строительные мастики (далее - клеящие мастики), изготавляемые на основе бутадиенстирольных латексов и наполнителей, относящихся к группе негорючих веществ, а также технологических добавок.

Клеящие мастики предназначены для приклеивания рулонных и плиточных материалов на основе поливинилхлорида к

поверхности полов и стен при внутренней отделке зданий всех типов.

Требования настоящего стандарта, изложенные в 3.1, 3.2, 3.3.1, разделах 4 - 8, являются обязательными.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная, цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 5044-79 Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. Технические условия

ГОСТ 5799-78 Фляги для лакокрасочных материалов. Технические условия

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия

ГОСТ 6128-81 Банки металлические для химических продуктов. Технические условия

ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия

ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия

ГОСТ 8981-78 Эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты технические. Технические условия

ГОСТ 9338-80 Барабаны фанерные. Технические условия

ГОСТ 9980.1-86 Материалы лакокрасочные. Правила приемки

ГОСТ 9980.2-86 Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний

ГОСТ 9980.5-86 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия

ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 17065-94 Барабаны картонные набивные. Технические условия

ГОСТ 17537-72 Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректифицированный технический. Технические условия

ГОСТ 18573-86 Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия

ГОСТ 18896-73 Барабаны стальные толстостенные для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 24064-80 Мастики kleящие каучуковые. Технические условия

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 26581-85 Смазки пластичные. Метод определения эффективной вязкости на ротационном вискозиметре

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Характеристики (свойства)

3.1.1. Клеящие мастики должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавляться по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.

Материалы и сырье, применяемые для изготовления kleящих мастик, должны соответствовать требованиям стандартов и другой НД.

3.1.2. Клеящие мастики должны представлять собой однородную пастообразную массу без видимых посторонних включений.

3.1.3. Показатели физико-механических свойств kleящих мастик должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

Т		
Наименование показателя	Значение	
Прочность соединения между основанием и приклеиваемым материалом, МПа (кгс/см ²), не менее:		
через 24 ч	0,15 (1,5)	
через 72 ч	0,30 (3,0)	
Вязкость, Па с (П), в пределах	[6 - 30 (60 - 300)]	
Условная вязкость, мм, в пределах	70 - 160	
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	35	
Плотность, г/см ³ , не более	1,5	

3.1.4. Условное обозначение kleющей мастики должно состоять из наименования и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения kleющей мастики:

Клеящая мастика ГОСТ 30307-95

3.2. Маркировка

3.2.1. На каждой единице тары и упаковочной единице должна быть этикетка с указанием:

- наименования и адреса предприятия-изготовителя или его товарного знака;
- условного обозначения продукции;
- номера партии, даты изготовления;
- массы нетто и брутто;
- срока хранения;
- штампа ОТК или бракера-упаковщика;
- кратких сведений о применении;
- предупредительной надписи: "Хранить при температуре от 5 до 35 °С".

3.2.2. Транспортную маркировку проводят по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака "Ограничение температуры от 5 до 35 °С, ГОСТ 14192".

3.3. Упаковка

3.3.1. Клеящие мастики следует упаковывать в герметически закрывающуюся тару из материала, не вступающего в химическое взаимодействие с kleящей мастикой.

Степень заполнения тары не должна превышать 90% ее полной вместимости.

3.3.2. Клеящие мастики рекомендуется упаковывать в стальные барабаны по ГОСТ 5044 или ГОСТ 18896, фанерные барабаны с полиэтиленовым вкладышем по ГОСТ 9338, картонно-набивные барабаны с полиэтиленовым вкладышем по ГОСТ 17065, стальные фляги ФСП или ФСЦ по ГОСТ 5799, стальные бочки вместимостью 200 дм³ по ГОСТ 6247 или ГОСТ 13950, деревянные бочки по ГОСТ 8777 с полиэтиленовым вкладышем.

По согласованию с потребителем при транспортировании автомобильным транспортом допускается использование другой тары с учетом требований 3.3.1.

3.3.3. Клеящие мастики, предназначенные для розничной торговли, рекомендуется упаковывать в герметически закрывающиеся металлические банки N 5 - 17 по ГОСТ 6128 или в полиэтиленовые банки. Металлические банки упаковывают в деревянные ящики типа V-1 по ГОСТ 18573, полиэтиленовые банки - в деревянные ящики типа I, II, III-1 по ГОСТ 2991, по ГОСТ 5959 или ящики из гофрированного картона N 1, 2 по ГОСТ 13513, на которые наклеивают этикетку в соответствии с 3.2.1.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

4.1. Рецептура, установленная технологическим регламентом на производство kleящей мастики, должна быть согласована с органами Госсанэпиднадзора.

4.2. Клеящая мастика не взрывоопасна, самопроизвольно не воспламеняется, не горит.

По классификации, определенной ГОСТ 19433, kleящая мастика не является опасным грузом.

4.3. Концентрации вредных веществ, выделяемых kleящей мастикой при применении и эксплуатации, не должны превышать среднесуточные предельно допустимые концентрации (ПДК) для атмосферного воздуха или ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ), утвержденные органами Госсанэпиднадзора (Приложение А).

При присутствии в атмосферном воздухе нескольких вредных веществ одностороннего действия (суммарный показатель) сумма отношений фактических концентраций каждого из них в воздухе к их ПДК не должна превышать единицы.

4.4. Концентрации вредных веществ, выделяемых kleящей мастикой, и суммарный показатель следует определять по методическим указаниям по санитарно-гигиенической оценке, утвержденным органами Госсанэпиднадзора.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Клеящие мастики должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.1.

Приемку производят партиями. Партия - это сменная выработка kleящей мастики. Количество kleящей мастики менее сменной выработки также считается партией.

5.2. Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве, содержащим:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке;
- условное обозначение продукции;
- массу нетто;
- номер партии и дату изготовления;
- результаты испытаний;
- штамп ОТК или бракера-упаковщика;
- срок хранения.

5.3. Качество kleящих мастик проверяют по всем показателям, установленным настоящим стандартом, путем проведения приемосдаточных и периодических испытаний.

Приемосдаточным испытаниям подвергают каждую партию kleящей мастики по показателям: однородность, прочность соединения между основанием и приклеиваемым материалом через 24 ч и условная вязкость.

Периодическим испытаниям подвергают kleящие мастики, прошедшие приемосдаточные испытания, по следующим показателям:

- прочность соединения между основанием и приклеиваемым материалом через 72 ч, массовая доля нелетучих веществ и плотность (при изменении рецептуры, но не реже одного раза в квартал);
- вязкость kleящей мастики (при изменении рецептуры, но не реже одного раза в год);
- концентрации вредных веществ и суммарный показатель (при постановке продукции на производство и при изменении рецептуры, но не реже одного раза в год).

При арбитражных испытаниях определяют вязкость материала.

5.4. Отбор проб - по ГОСТ 9980.2.

5.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторную проверку этого показателя на удвоенной выборке.

При получении неудовлетворительных результатов повторных приемосдаточных испытаний партия приемке не подлежит.

5.6. При получении неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний хотя бы по одному из показателей проводят испытания по этому показателю до получения положительных результатов не менее чем на пяти подряд изготовленных партиях, после чего допускается продолжить периодические испытания.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Испытания проводят при температуре (23 +/- 5) °C после предварительного выдерживания отобранных проб при указанной температуре не менее 3 ч.

Если kleящая мастика находилась при температуре (10 +/- 5) °C более 1 ч, отобранные пробы должны быть выдержаны не менее 24 ч при температуре (23 +/- 5) °C.

6.2. Однородность kleящей мастики определяют по ГОСТ 24064.

6.3. Прочность соединения kleящей мастики определяют по ГОСТ 24064. Приклевивание образца производят сразу после нанесения kleящей мастики.

6.4. Вязкость kleящей мастики определяют по ГОСТ 26581 на вискозиметре типа Реотест-2 с применением цилиндрического устройства "S3" или "H" в диапазоне скоростей деформации (5,4 - 16,2) с (позиция 8а - 9а).

Допускается определять вязкость мастики на приборе типа ЭВ-3 по ГОСТ 24064, применяя цилиндр-деформатор диаметром 45 мм при скорости вращения 40 об/мин (8,4 с). При повышенной вязкости необходимо использовать цилиндр-деформатор диаметром 15 мм.

6.5. Определение условной вязкости

6.5.1. Средства испытаний и вспомогательные устройства

Вискозиметр Суттарда "ВС".

Секундомер 2-го класса точности.

Этилацетат по ГОСТ 8981.

Спирт этиловый по ГОСТ 18300.

6.5.2. Подготовка к проведению испытания

Испытание проводят на двух образцах kleящей мастики.

Зашитное стекло и цилиндр вискозиметра очищают и обезжираивают этилацетатом или спиртом. Цилиндр устанавливают на защитное стекло в центре концентрических окружностей шкалы, помещенной под стекло.

6.5.3. Проведение испытания

Цилиндр доверху заполняют kleящей мастью. После этого его поднимают вверх и через 30 с по концентрическим кругам определяют диаметр расплыва, мм.

6.5.4. Обработка результатов

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение расплыва.

Результат округляют до 10 мм.

Условную вязкость, мм, вычисляют как среднее арифметическое значение двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать +/- 5%.

6.6. Массовую долю нелетучих веществ определяют в соответствии с ГОСТ 17537. При этом навеску kleящей мастики массой (1,5 +/- 0,5) г помещают в стеклянную чашку и высушивают до постоянной массы при температуре (100 +/- 5) °C. Допускается использовать металлическую чашку или стеклянную пластинку.

6.7. Определение плотности

6.7.1. Средства испытаний и вспомогательные устройства

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104.

Цилиндр объемом 100 см3 по ГОСТ 1770, обрезанный по риске 100 см3.

6.7.2. Проведение испытания

Испытание проводят на трех образцах.

Чистый сухой цилиндр взвешивают, заполняют kleящей мастикой до метки и вновь взвешивают.

6.7.3. Правила обработки результатов испытания

Плотность ρ , г/см3, вычисляют по формуле

$$\rho = \frac{M_1 - M}{V}, \quad (1)$$

где M_1 - масса цилиндра с kleящей мастикой, г;

M - масса цилиндра, г;

V - объем цилиндра, см3.

Результат округляют до 1 г/см3.

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение результатов испытаний трех образцов.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортирование kleящих мастик проводят по ГОСТ 9980.5 (в летний период).

В зимний и переходный периоды kleящие мастики транспортируют любым видом транспорта при температуре 5 - 35 °C.

7.2. При транспортировании kleящих мастик транспортом потребителя за сохранность продукции отвечает потребитель.

7.3. Kleящие мастики хранят в крытых складских помещениях при температуре 5 - 35 °C на расстоянии не менее 1,5 м от обогревательных приборов.

7.4. Срок хранения - 6 мес со дня изготовления.

По истечении срока хранения kleящие мастики могут быть использованы по назначению только после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям настоящего стандарта.

8. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

8.1. Весовая влажность строительных конструкций, подлежащих оклейке, должна быть не выше:

- для элементов на основе цементного или полимерцементного состава 5%;
- для элементов из древесноволокнистых плит 12%.

8.2. Поверхность строительных конструкций, подлежащая оклейке, должна быть очищена от загрязнений и пыли.

8.3. На поверхности, подлежащей оклейке, не допускаются наплывы краски и масляные пятна.

8.4. Перед применением клеящие мастики необходимо тщательно перемешать.

8.5. Клеящая мастика должна наноситься на поверхность, подлежащую оклейке, и на приклеиваемый материал при оклейке стен и потолков.

8.6. Толщина слоя клеевой мастики должна быть не более 0,8 мм.

8.7. Наклейку отделочных материалов необходимо производить сразу после нанесения клеющей мастики.

8.8. При приклеивании рулонных материалов для полов в местах стыков рекомендуется осуществлять пригруз с выдержкой не менее 24 ч.

Приложение А
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ ИЗ КЛЕЯЩИХ МАСТИК, ИХ СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ИЛИ ОРИЕНТИРОВЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ)

Таблица А.1

Т-		
Вещество	ПДК (ОБУВ), мг/м3	
1,3-бутадиен	1	
Винилциклогексен	0,03 (ОБУВ)	
Ксиол	0,2	
альфа-Метилстирол	0,04	
Псевдокумол	0,02 (ОБУВ)	
Стирол	0,002	
Этилбензол	0,02	

L-----+