

Введено в действие
Постановлением Госстандарта СССР
от 11 ноября 1986 г. N 3418

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 21793-76 "ПЛАСТМАССЫ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ИНДЕКСА"

Группа Л08

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.11.1986 N 3418 срок введения установлен с 01.07.1987.

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2209.

Вводная часть. Заменить значение: 50 мм на (50 +/- 1) мм.

Пункт 1.3. Заменить слова: "длиной 80 - 120 мм, шириной 10 +/- 0,5 мм и толщиной 4 +/- 0,5 мм" на "длиной (80,0 - 120,0) мм, шириной (10,0 +/- 0,5) мм и толщиной (4,0 +/- 0,5) мм".

Пункт 2.1. Второй абзац. Заменить значение: 1 - 1,6 мм на 1,0 - 1,6 мм;

третий абзац. Заменить слова: "на максимальный расход" на "на максимальный объемный расход";

заменить ссылки: ГОСТ 3149-70 на ГОСТ 23230-78, ГОСТ 5072-72 на ГОСТ 5072-79, ГОСТ 13045-67 на ГОСТ 13045-81, ГОСТ 5583-68 на ГОСТ 5583-78.

Пункты 2.1, 4.1 и приложение. Заменить единицу: л на дм³.

Раздел 3. По всему тексту заменить слово: "концентрация" на "объемная доля".

Пункт 3.4. Заменить слово: "замеряют" на "определяют".

Пункт 3.5. Заменить значение: 50 на (50 +/- 1).

Пункт 3.6. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: "При горении образца более 183 с или, если длина сгоревшей части более (50 +/- 1) мм, объемную долю кислорода уменьшают.

При горении образца менее 177 с или, если длина сгоревшей части менее (50 +/- 1) мм, объемную долю кислорода увеличивают".