

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25795-83 "СЫРЬЕ ГЛИНИСТОЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ГЛИНОПОРОШКОВ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Группа А51

Дата введения

1 сентября 1989 года

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.02.1989 N 240.

Пункт 1.1. Таблица 1. Графу "Марка" после марки П-6 дополнить маркой: П-7.

Пункт 2.1. Таблица 2. Графу "Наименование показателя" для наименования "Показатель модифицируемости" перед словами "не менее" дополнить обозначениями: ПМ, ПМ;

таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

Наименование показателя	Норма для марки	Метод испытания
	П-1 П-2 П-3 П-4 П-5 П-6 П-7 КГ-1 КГ-2 КГ-3	
Выход глинистого раствора, м ³ /т	Бо-16,0 От-12,0 От-8,0 От-5,0 До-4,5 До-4,5 До-7,0 До-4,0 По-25796.1-83	
	20 до до до до до 3,5	
	19,5 15,5 11,5 7,5 6,5	
Массовая доля песчаной фракции, %	6 6 6 8 8 10 10 8 8 10 По ГОСТ 25796.3-83	
	% , не более	
Седиментация суспензии, %	Не допускается - - - По ГОСТ 25796.4-83	
	не более	
Показатель модифицируемости	- - - - - - 80 - - - По ГОСТ 25796.5-83	
ПМ, градус		
3		
не менее		

Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.077-76 на ГОСТ 12.1.007-76.