

ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24784-81 "ЭМАЛИ ПФ-188. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Дата введения
1 июля 1991 года

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.12.1990 N 3287.

Вводная часть. Четвертый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 9.401-79 на ГОСТ 9.401-89;
последний абзац исключить;

дополнить абзацем: "Эмали наносят на поверхность методами пневматического и безвоздушного распыления, кистью, распылением в электрополе. Эмали: слоновую кость, желтую, красно-оранжевую, красную, темно-красную, голубую, ярко-зеленую и светло-дымчатую - наносят на поверхность изделий методами струйного облива и окунания.

Требования настоящего стандарта являются обязательными".

Пункты 1.1, 1.4. Таблицы 1, 2. Головка. Заменить слова: "Высшая категория качества" на "Первый сорт", "Первая категория качества" на "Второй сорт".

Пункт 1.2 исключить.

Пункт 1.4. Показатели 3, 4, 9, 14, 15 изложить в новой редакции:

-----Т-----Т-----			
Наименование показателя	Норма	Метод испытания	
+-----Т-----+			
Первый сорт Второй сорт			
-----+-----+-----+-----			
3. Степень перетира, мкм, не более	15 15	По ГОСТ 6589-74	
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 +/- 0,5) °С, с	80 - 110 80 - 110	По ГОСТ 8420-74	
9. Твердость пленки, условные единицы, не менее:		По ГОСТ 5233-89	
по маятниковому прибору типа М-3	0,50 0,40		
по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник "А")	0,35 0,35		
14. Стойкость пленки к статическому воздействию	2 2	По ГОСТ 9.403-80, разд. 2 и п. 4.6	

индустриального масла при | | | настоящего
(60 +/- 2) °С, ч, не менее | | | стандарта
15. Стойкость пленки к | 12 | 12 | По ГОСТ 9.403-80,
статическому воздействию нефраса | | | разд. 2 и п. 4.6
или дизельного топлива при | | | настоящего
(20 +/- 2) °С, ч, не менее | | | стандарта

примечание изложить в новой редакции: "Примечание. Показатель "твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник "А")" не является браковочным до 01.07.1993. Определение обязательно".

Пункт 2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.011-75 на ГОСТ 12.4.011-89.

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: "3.3. Норму по показателю 15 изготовитель определяет периодически в каждой 50-й партии".

Раздел 3 дополнить пунктом - 3.4: "3.4. Норму по показателю 16 изготовитель определяет периодически один раз в месяц".

Пункт 4.2. Второй абзац. Заменить слова: "минерального масла, бензина" на "индустриального масла, нефраса или дизельного топлива";

заменить ссылку: ГОСТ 16523-70 на ГОСТ 16523-89;

третий абзац изложить в новой редакции: "Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной жести по ГОСТ 13345-85 размером 20 x 150 мм и толщиной 0,25 - 0,32 мм";

шестой абзац. Заменить слова: "через сито с сеткой 02-01 по ГОСТ 6613-73 или ГОСТ 3584-73" на "через сетку N 02-01 по ГОСТ 6613-86";

девятый абзац. Заменить слова: "минерального масла и бензина" на "индустриального масла и нефраса или дизельного топлива".

Пункт 4.3а исключить.

Пункт 4.6. Первый абзац изложить в новой редакции: "Определение стойкости пленки эмали к статическому воздействию нефраса или дизельного топлива и индустриального масла проводят по ГОСТ 9.403-80. При этом применяют дизельное топливо по ГОСТ 305-82 марки Л и индустриальное масло по ГОСТ 20199-88 марок И-12А и И-50А.

Пластинки с пленкой выдерживают в жидкостях в течение времени и при температурах, указанных в пп. 14 и 15 табл. 2 соответственно. При разногласиях в оценке стойкости к воздействию нефраса или дизельного топлива применяют нефрас".

Пункт 4.8 дополнить словами: "по ГОСТ 18187-72".

Пункт 5.2 дополнить словами: "и серийный номер ООН 1263"; заменить ссылку: ГОСТ 19433-81 на ГОСТ 19433-88.