

**ИЗМЕНЕНИЕ N 4 ГОСТ 7313-75 "ЭМАЛИ ХВ-785 И ЛАК ХВ-784. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

Группа Л24

Дата введения  
1 января 1998 года

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 11 от 25.04.1997).

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 2456.

За принятие изменения проголосовали:

-----Т-----	
Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
-----+-----	
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Госстандарт Белоруссии
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Украина	Госстандарт Украины

Пункт 1.4. Таблица 1. Показатель 9 изложить в новой редакции:

-----Т-----		
Наименование показателя	Норма	Метод испытания
-----+-----+-----+-----		
	Эмаль ХВ-785	Лак ХВ-784
-----+-----+-----+-----		
9. Твердость пленки по маятниковому прибору типа	0,3	По ГОСТ 5233-89

ТМЛ (маятник А),			
относительные единицы,			
не менее			
для эмали:			
красно-коричневой, черной		0,2	
остальных цветов		0,15	

примечание 3 исключить.

Пункт 2.2 дополнить абзацем:

"При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель проверяет каждую партию до получения удовлетворительных результатов испытаний подряд не менее чем на трех партиях".

Пункт 3.2.1 изложить в новой редакции:

"3.2.1. Цвет эмали, внешний вид пленки, время высыхания и адгезию лака и эмали определяют на пластинках размером 70 x 150 мм из черной жести по ГОСТ 13345-85 толщиной 0,25 - 0,32 мм или из стали по ГОСТ 16523-89 толщиной 0,5 - 1 мм.

Стойкость покрытия к статическому воздействию кислоты и щелочи определяют на пластинках из стали марок 08кп или 08пс по ГОСТ 16523-89 размером 70 x 150 мм, толщиной 0,5 - 1 мм или на стержнях из горячекатаной стали по ГОСТ 2590-88.

Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной жести по ГОСТ 13345-85 размером 20 x 150 мм толщиной 0,25 - 0,32 мм.

Укрывистость эмали и твердость пленки эмали и лака определяют на стеклянных пластинках специального назначения размером 90 x 120 мм, толщиной от 1,2 до 1,8 мм.

Пластинки и стержни для нанесения материалов готовят по ГОСТ 8832-76.

Перед испытаниями эмаль фильтруют через сетку 01 - 02 по ГОСТ 6613-86".

Пункт 4.1. Заменить слова: "Боится нагрева" на "Беречь от нагрева".

Раздел 6 дополнить пунктами - 6.7, 6.8:

"6.7. Производство эмали и лака должно соответствовать "Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожарных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств".

6.8. Утилизация отходов должна осуществляться в соответствии с "Порядком накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов".