

**ПОПРАВКА К ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81) "МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ.
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИСТОЧНИКА
ЗАЖИГАНИЯ"**

-----Т-----Т-----

В каком месте | Напечатано | Должно быть

-----+-----+-----

Раздел 4. | Для испытаний отбирают | Испытаниям подвергают серию
Последний абзац|пять образцов. |из пяти образцов.

Пункт 9.4. | Суммарное время горения | Суммарное время горения при

Таблица. Графа |при десятикратном |десяти приложениях пламени для

"Наименование |воздействия пламени для |каждой серии из пяти образцов,
показателя" |каждого из пяти испытуемых |с

|образцов, с |

сноска | <*> Для однородного | <*> Только для одного

|воздействия пламенем время |воздействия пламени допускается

|горения, превышающее 10 или|превышение времени горения 10

|30 с, допускается в том |или 30 с при условии, что

|случае, когда суммарное |суммарное время горения при

|время горения при |десяти приложениях пламени для

|десятикратном воздействии |каждой серии из пяти образцов

|пламенем каждого из пяти |не превышает 50 или 250 с

|испытуемых образцов не |соответственно.

|превышает 50 или 250 с. |

примечание | Если хотя бы один из пяти | Если хотя бы один из пяти

|испытуемых образцов не |образцов серии не соответствует

|отвечает требованиям, то |требованиям, должна быть

|испытывают другие пять |испытана другая серия из пяти

|образцов. Все эти образцы |образцов. Все образцы из второй

|должны отвечать |серии должны удовлетворять

|соответствующим |соответствующим требованиям.

|требованиям. Если один из |Если какой-либо из образцов

|следующих пяти образцов не |второй серии не удовлетворяет

|отвечает требованиям, то |соответствующим требованиям, то

|материалу присваивают |материалу присваивают следующий

|следующий высший по номеру |высший по номеру класс.

|класс. |

