

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 52078-2003 "ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛЕНКАМИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Дата введения

1 июля 2008 года

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 N 603-ст.

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 10632-89 на ГОСТ 10632-2007, ГОСТ Р 50779.71-99 на ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007.

Пункт 3.1. Таблица 1. Графу "Толщина" изложить в новой редакции:

Толщина <*>	
Номинальный размер	Предельное отклонение
До 20 включ. с градацией через 1 мм	+/- 0,3 мм
От 20 - с градацией через 1 мм	+/- 0,5 мм

Раздел 3 дополнить пунктом - 3.2.1а:

"3.2.1а. Плиты по выделению формальдегида подразделяют на два класса - E1 и E2 (таблица 3а)".

Пункт 3.2.9. Первый абзац после слов "группы качества" дополнить словами: ", класса плит по выделению формальдегида".

Пункт 4.5.1. Заменить слова: "категории покрытия" на "класса покрытия".

Раздел 5 дополнить пунктом - 5.2а:

"5.2а. Классификация плит по выделению формальдегида представлена в таблице 3а.

Таблица 3а

Класс плит	Метод	Норма выделения	Назначение
по выделению	испытания	формальдегида	испытаний
формальдегида	в воздухе		

E1	Камерный метод	До 0,124 мг/м3	Квалификационные
	по ГОСТ 30255-95	воздуха включ.	и контрольные
			испытания

+-----+-----+-----+-----+

| E1 |Газоаналитический|До 3,5 мг/м2 х ч|Производительный|
| |метод по [4] |включ. |контроль |

+-----+-----+-----+-----+

E2	Камерный метод по	Св. 0,124 мг/м3	Квалификационные
	ГОСТ 30255-95 и	воздуха	и контрольные
	газоаналитический	Св. 3,5 до 8,0	испытания
	метод по [4]	мг/м2 х ч включ.	

+-----+-----+-----+-----+

| |Газоаналитический|Св. 3,5 до 8,0 |Производительный|
| |метод по [4] |мг/м2 х ч включ.|контроль |

L-----+-----+-----+-----

Пункт 6.4. Таблица 4. Головка. После слов "длины, ширины" дополнить словом: "толщины" (2 раза).

Раздел 7 дополнить пунктом - 7.24:

"7.24. Выделение формальдегида из плит определяют по ГОСТ 30255-95 и [1]".

Приложение Е. Библиографию дополнить позицией - [4]:

"[4] ЕН 717-2-1995 <*> Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 2. Определение выделения формальдегида методом с применением газового анализа".

<*> Оригинал международного стандарта находится во ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ".