

К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ.

ЦЕЛЛЮЛОЗА. БУМАГА. КАРТОН

Утверждено и введено в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 23 июня 1989 г. N 1952

ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24329-80 "ДРЕВЕСИНА МОДИФИЦИРОВАННАЯ. СПОСОБЫ МОДИФИЦИРОВАНИЯ"

Группа К09

Дата введения

1 января 1990 года

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 июня 1989 г. N 1952.

Пункты 1.6.4, 1.7.4, 1.8.4, 1.10.4 изложить в новой редакции: "1.6.4. Наполнение заготовок проводят по способу вакуум-давление при температуре 60 - 70 °С. Глубина вакуума должна быть не менее 0,06 МПа. Давление должно быть 0,8 - 1,2 МПа. Сушку заготовок проводят в камерах при температуре 70 - 80 °С до влажности не более 14%.

1.7.4. Пропитку заготовок проводят по способу вакуум-давление или вакуум-давление-вакуум при температуре не ниже 20 °С и не выше температуры, снижающей жизнеспособность пропиточного состава. Глубина вакуума должна быть не менее 0,06 МПа. Давление должно быть 0,8 - 1,2 МПа. Количество поглощенного пропиточного состава должно быть 30 - 80% от массы древесины до пропитки.

1.8.4. Обработку аммиаком проводят в автоклаве под вакуумом при глубине вакуума не более 0,06 МПа.

1.10.4. В камере ацетилятора создают разрежение до глубины вакуума 0,0007 - 0,0015 МПа в течение 30 - 40 мин, после чего проводят обработку уксусным ангидридом в течение 0,5 - 1 ч при температуре 18 - 20 °С".

Пункт 1.10.6. Заменить слова: "Остаточное давление при разрежении должно быть $7 \cdot 10^{-3} - 15 \cdot 10^{-3}$ Па" на "Глубина вакуума должна быть 0,0007 - 0,0015 МПа".

Пункт 1.11.3. Заменить слово: "монотеры" на "мономеры".

Пункт 1.11.4 изложить в новой редакции: "1.11.4. Пропитку проводят в металлическом контейнере способом вакуум-давление. Глубина вакуума должна быть 0,0007 - 0,0015 МПа в течение 0,3 - 0,5 ч. Давление не должно превышать 0,07 МПа; продолжительность пропитки должна быть 0,3 - 3 ч".

Пункт 3.1. Исключить ссылку: ГОСТ 12.4.003-74.

Пункт 3.3. Исключить слова: "утвержденной в установленном порядке".