Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстроя СССР

от 27 июня 1986 г. N 89

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МАТЕРИАЛЫ ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ
УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ
Rolled polymer materials for floors. Method for rapid determination of sound-insulation properties
ГОСТ 27019-86

Группа Ж19

ОКСТУ 5771

Дата введения

1 января 1987 года

Разработан Научно-исследовательским институтом строительной физики Госстроя СССР.

Исполнители: Л.А. Борисов, д-р техн. наук (руководитель темы); С.А. Костарев, канд. техн. наук; Ю.М. Шамов; И.А. Аверьянова; М.П. Кораблин.

Внесен Научно-исследовательским институтом строительной физики Госстроя СССР.

Директор В.А. Дроздов.

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 27.06.1986 N 89.

Настоящий стандарт распространяется на полимерные материалы для покрытия полов в помещениях жилых и общественных зданий, укладываемых непосредственно по несущей плите перекрытия, и устанавливает ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств полимерных рулонных покрытий для полов (далее - покрытия).

Метод предназначен для оперативной оценки звукоизоляционных свойств полимерного покрытия при выборе материала подосновы при отработке технологии изготовления его, при изменении состава смеси волокна подосновы или поступления ее от другого изготовителя, а также для контроля звукоизоляционных свойств готовой продукции в сокращенные сроки, по сравнению с обычным методом.

Термины и пояснения, приведенные в стандарте, указаны в справочном Приложении 1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сущность метода заключается в измерении значений статической осадки покрытия Δ_s и динамического коэффициента потерь η образца покрытия с последующим определением индекса снижения приведенного уровня ударного шума ΔL_y.

1.2. Воздух помещения, в котором проводятся испытания, должен иметь температуру (22 +/- 5) °С и относительную влажность (60 +/- 5)%.

Перед испытанием образцы должны быть выдержаны в помещении при температуре (22 +/- 5) °С не менее 3 ч.

Если в результате испытаний по указанному методу покрытие не обеспечивает нормативные требования по изоляции ударного шума, то образцы испытываемого материала необходимо повторно испытать по основному ГОСТ 24210-80.

2. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

2.1. Испытания по определению звукоизоляционных свойств покрытий должны проводиться на образцах материалов, изготовленных по одной и той же технологии, из одних и тех же составляющих, одного предприятия-изготовителя и удовлетворяющих всем физико-механическим требованиям стандартов или технических условий.

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

2.2. Испытания покрытия проводят на трех образцах цилиндрической формы диаметром (160 +/- 5) мм.

2.3. Образцы сопровождают документом, в котором указывают:

наименование и адрес предприятия - изготовителя покрытия;

номер партии и дату изготовления;

наименование подосновы, тип и условное обозначение;


рецептуру смеси волокон подосновы линолеума и ворсового покрытия для полов.

3. АППАРАТУРА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

3.1. Аппаратура для определения динамического коэффициента потерь η по ГОСТ 16297-80. Допускается применение вибродинамического стенда, обеспечивающего амплитуду ускорения вибраций в пределах от 0,5 до 5 м/с2 с погрешностью не более 5% в частотном диапазоне от 5 до 1000 Гц и виброизмерителя с измерительным усилителем и акселерометром по ГОСТ 25865-83.

Приспособление для определения статической осадки образца покрытия, черт. 1.

Приспособление для определения статической осадки образца под нагрузкой




1 - основание; 2 - столик; 3 - шток; 4 - образец; 5 - опорная пластина; 6 - втулка; 7 - траверса; 8 - наконечник; 9 - индикатор часового типа; 10 - тарелка; 11 - стопорный винт; 12 - груз
Черт. 1

Приспособление для определения площади контакта молотка ударной машины с поверхностью образца, черт. 2, включает в себя молоток диаметром (30 +/- 1) мм, весом (500 +/- 5) г и высотой свободного падения (40 +/- 1) мм. Наконечник молотка должен иметь сферическую поверхность радиусом (50 +/- 1) см.

Приспособление для определения площади контакта молотка ударной машины с поверхностью образца

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.



1 - станина; 2 - наконечник молотка; 3 - образец; 4 - молоток; 5 - выпускное отверстие; 6 - золотник; 7 - кулачок фиксатора; 8 - резиновая прокладка; 9 - направляющий стержень; 10 - фиксатор
Черт. 2

Индикатор часового типа по ГОСТ 577-68.

Секундомер по ГОСТ 5072-79.

Линейка по ГОСТ 427-75.

Штангенциркуль ШЦ-III по ГОСТ 166-80.

Толщиномер индикаторный ТН (ТР) 10-60 по ГОСТ 11358-74 с ценой деления 0,1 мм.

Цилиндры опорные диаметром 8 мм, высотой 10 мм из стали марки А-Ш.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

4.1. Перед началом проведения динамических испытаний для каждого из трех образцов следует определить значения величин статической осадки Δ_s в миллиметрах, средний диаметр площади контакта молотка ударной машины с поверхностью образца d в метрах и значение массы М груза в килограммах, укладываемого на образец для последующих динамических испытаний.

4.2. Значения статической осадки следует измерять на специально изготовленном приспособлении (см. черт. 1).

Приспособление включает основание 1, столик 2, наконечник 8, представляющий собой цилиндр диаметром 3 см, который имеет на конце сферическую поверхность радиусом 50 см. Наконечник жестко связан с опорной пластиной для индикатора 5, со штоком 3 и тарелкой 10. Опорная пластина 5 фиксирует шток индикатора часового типа 9, закрепленного в подвижной траверсе 7. На тарелку 10 укладывают груз, масса которого должна быть такой, чтобы суммарная масса груза наконечника, штока с опорной пластиной для индикатора и тарелки была равна 10 кг.

Значения статической нагрузки Δ_s отсчитывают по индикатору часового типа через 30 с после начала загружения образца, положенного под штамп.

4.3. Средний диаметр площади контакта молотка ударной машины измеряют на специально изготовленном приспособлении (см. черт. 2).

Приспособление включает станину 1, молоток стандартной ударной машины 4, наконечник молотка 2, представляющий собой цилиндр диаметром 3 см со сферической поверхностью радиусом 50 см. Золотник молотка 6 ударной машины перемещается по направляющему стержню 9, который фиксируется в верхней части станины фиксатором 10 с кулачком 7. При смещении фиксатора молоток освобождается и скользит по направляющей 9.

Значения диаметра площади контакта определяют по отпечатку тонкого слоя краски, нанесенного на наконечник молотка, измеряя диаметр отпечатка в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

4.4. Значение массы груза М в килограммах определяют по формуле

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

$$M = \frac{1 \cdot 10^{-2}}{(1 + 0,45\Delta_c) d_{ср}^2}, \quad (1)$$

где Δ_c - значения величин статической осадки образца, мм;

$d_{ср}$ - средний диаметр площади контакта молотка ударной машины с поверхностью образца, м.

4.5. Образец материала укладывают насухо на стол вибратора и нагружают грузом массой М. Опирание груза должно осуществляться через три опорных цилиндра диаметром 8 мм, размещаемых в плоскости образца равномерно через 120°. Общая площадь опорных цилиндров равна 150 мм2.

4.6. До начала испытаний образец должен находиться на столе вибратора в нагруженном состоянии массой М в течение 120 с.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Вибратор устанавливают в режиме автоматического поддержания постоянной амплитуды ускорения a_1. Амплитуду ускорения стола вибратора принимают 1 м/с2 с погрешностью 5%.

5.2. Вибратор приводят в движение при помощи звукового генератора с частотой 5 Гц, установив на измерительном усилителе режим автоматического поддержания постоянной амплитуды ускорения.

5.3. Частота резонанса $f_р$, Гц, при котором амплитуда ускорения a_2 груза, установленного на испытываемом образце покрытия пола, становится максимальной, определяется в процессе плавного изменения частоты колебаний вибратора.

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Для определения индекса снижения приведенного уровня ударного шума образцом полимерного покрытия $\Delta I_п$ сначала определяют динамический коэффициент потерь η, частоту колебаний молотка ударной машины на испытываемом покрытии пола f_0, Гц, и строят зависимость снижения приведенного уровня ударного шума $\Delta L_{ап}$ от частоты.

6.2. Коэффициент потерь при каждом испытании вычисляют с точностью до второго знака после запятой по формуле

$$\eta = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{a_2}{a_1}\right)^2 - 1}}, \quad (2)$$

где a_1 - амплитуда ускорения стола вибратора, м/с2;

a_2 - амплитуда ускорения груза на частоте $f_р$ резонанса, м/с2.

6.3. Собственную частоту колебаний молотка f_0 вычисляют по формуле

$$f_0 = 1,4 f_р \sqrt{M}, \quad (3)$$

где $f_р$ - частота резонанса молотка, Гц, при которой амплитуда ускорения груза a_2 становится максимальной (резонанс);

М - масса груза, определяемая по формуле (1), кг.

6.4. Для каждой партии покрытия пола определяют среднее арифметическое значение величин η и f_0.

6.5. Для определения снижения приведенного уровня ударного шума $\Delta L_{ап}$, дБ, покрытиями полов строят график в соответствии с обязательным Приложением 2.

Для полосы частот от 100 до 800 Гц по значениям $b = f / f_0$ отношений текущей частоты f и измеренной собственной частоты

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

колебаний молотка стандартной ударной машины f_0, Гц, и значениям коэффициентов потерь, пользуясь таблицей обязательного Приложения 3, определяют величину снижения приведенного уровня ударного шума $\Delta L_{нт}$. Полученные значения наносят на диаграмму в виде ломаной линии.

В диапазоне частот от 800 до 3200 Гц построение зависимости $\Delta L_{нт}$ от частоты проводят с учетом определенных ранее значений статической осадки Δ_s.

Для полосы частот от 800 до 1600 Гц и значений Δ_s от 0,5 до 3,2 мм на графике (см. Приложение 2) между точками 800 и 1600 Гц проводят прямую, увеличив значение $\Delta L_{нт}$ на частоте 1600 Гц на 18 дБ, а в диапазоне 1600 - 3200 Гц - прямую, параллельную оси абсцисс со значением ординаты $\Delta L_{нт}$, равным значению на частоте 1600 Гц.

Для образцов покрытий с Δ_s выше 3,2 мм между точками 800 и 3200 Гц проводят прямую, увеличив значения $\Delta L_{нт}$ на частоте 1600 Гц на 18 дБ, а на частоте 3200 - на 36 дБ.

6.6. Значения снижения приведенного уровня ударного шума $\Delta L_{нт}$ на частотах, соответствующих среднегеометрическим частотам третьоктавных полос, определяют по полученному графику (см. Приложение 2).

6.7. Индекс снижения приведенного уровня ударного шума за счет покрытия пола ΔI_y, дБ, определяют по ГОСТ 24210-80.

6.8. Значение индекса снижения приведенного уровня определяют с погрешностью 1 дБ.

6.9. Результаты испытаний заносят в протокол по форме, приведенной в обязательном Приложении 4.

Приложение 1

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин	Пояснение
1. Звукоизоляционные свойства	Свойства покрытия пола уменьшать (снижать) передачу звука при распространении от места его возникновения
2. Динамический коэффициент потерь (эта)	Безразмерная величина, характеризующая рассеяние энергии при продольных колебаниях
3. Статическая осадка (Дельта эпсилон)	Величина, характеризующая изменение толщины под действием постоянной нагрузки
4. Средний диаметр площади контакта молотка ударной машины с поверхностью образца (d)	Средняя величина, получаемая в результате двухкратного измерения (в двух взаимно перпендикулярных направлениях) диаметра площади отпечатка, получающе-

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.


ср	гося при соприкосновении падающего мо-
	лотка ударной машины с поверхностью об-
	разца покрытия
5. Частота резонанса (f) р	Частота звука, при которой амплитуда колебаний стола вибратора с образцом материала и грузом достигает максимума
6. Приведенный уровень ударного шума (Дельта L пр)	Уровень ударного звука под перекрытием при работе на нем стандартной ударной машины
7. Индекс снижения приведенного уровня ударного шума Дельта I у	Величина, характеризующая снижение уровня ударного шума покрытием пола
8. Амплитуда ускорения стола вибратора (а), м/с2 1	Величина, характеризующая скорость изменения амплитуды смещения стола вибратора
9. Амплитуда ускорения груза на частоте f резонанса (а) 2 р	Величина, характеризующая скорость изменения смещения стола вибратора с уложенным на него образцом и грузом, достигающая максимума при частоте резонанса f р

Приложение 2

Обязательное

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ПРИВЕДЕННОГО УРОВНЯ УДАРНОГО ШУМА ПОКРЫТИЕМ ПОЛА

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.



Приложение 3

Обязательное

ЗНАЧЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ПРИВЕДЕННОГО УРОВНЯ УДАРНОГО ШУМА ЗА СЧЕТ ПОКРЫТИЯ ПОЛА

Отношение частот b = f/f 0	Значения Дельта L пр, дБ, при коэффициентах потерь эта					
	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
0,1	-1,3	-0,4	0,4	1,0	1,2	0,9
0,2	-1,3	-0,3	0,5	1,2	1,6	1,4
0,3	-1,3	-0,2	0,7	1,5	2,0	2,0
0,4	-1,2	0	1,0	1,8	2,4	2,6
0,5	-0,9	0,3	1,3	2,2	2,9	3,2
0,6	-0,6	0,6	1,7	2,7	3,4	3,9
0,7	-0,3	1,0	2,1	3,1	4,0	4,5
0,8	0,2	1,5	2,6	3,6	4,5	5,1
0,9	0,7	1,9	3,1	4,2	5,1	5,8
1,0	1,2	2,5	3,7	4,7	5,7	6,4
1,1	1,8	3,1	4,2	5,3	6,3	7,8
1,2	2,4	3,7	4,8	5,9	6,9	8,4
1,3	3,1	4,3	5,5	6,5	7,5	9,1
1,4	3,8	5,0	6,1	7,2	8,2	9,7
1,5	4,5	5,7	6,8	7,8	8,8	10,4

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

1,6	¦5,3	¦6,4	¦7,5	¦8,5	¦9,4	¦11,1
1,7	¦6,1	¦7,2	¦8,2	¦9,1	¦10,1	¦11,7
1,8	¦6,8	¦7,9	¦8,9	¦9,8	¦10,7	¦11,7
1,9	¦7,6	¦8,7	¦9,6	¦10,5	¦11,4	¦12,3
2,0	¦8,4	¦9,4	¦10,3	¦11,2	¦12,0	¦13,0
2,1	¦9,2	¦10,2	¦11,0	¦11,8	¦12,0	¦13,6
2,2	¦10,0	¦10,9	¦11,7	¦12,5	¦13,3	¦14,2
2,3	¦10,9	¦11,7	¦12,4	¦13,2	¦14,0	¦14,8
2,4	¦11,7	¦12,5	¦13,2	¦13,8	¦14,6	¦15,4
2,5	¦12,4	¦13,2	¦13,9	¦14,5	¦15,2	¦16,0
2,6	¦13,2	¦13,9	¦14,6	¦15,1	¦15,8	¦16,6
2,7	¦14,0	¦14,7	¦15,2	¦15,8	¦16,4	¦17,2
2,8	¦14,8	¦15,4	¦15,9	¦16,4	¦17,0	¦17,7
2,9	¦15,5	¦16,1	¦16,6	¦17,0	¦17,6	¦18,3
3,0	¦16,3	¦16,8	¦17,2	¦17,6	¦18,1	¦18,8
3,1	¦17,0	¦17,5	¦17,9	¦18,2	¦18,7	¦19,3
3,2	¦17,7	¦18,2	¦18,5	¦18,8	¦19,2	¦19,8
3,3	¦18,4	¦18,9	¦19,1	¦19,4	¦19,7	¦20,3
3,4	¦19,0	¦19,5	¦19,7	¦19,9	¦20,3	¦20,8
3,5	¦19,7	¦20,1	¦20,3	¦20,4	¦20,7	¦21,2
3,6	¦20,3	¦20,7	¦20,8	¦21,0	¦21,2	¦21,7
3,7	¦20,9	¦21,3	¦21,4	¦21,5	¦21,7	¦22,1
3,8	¦21,5	¦21,8	¦21,9	¦22,0	¦22,2	¦22,5
3,9	¦22,1	¦22,4	¦22,4	¦22,4	¦22,6	¦23,0
4,0	¦22,6	¦22,9	¦22,9	¦22,9	¦23,0	¦23,4
4,1	¦23,1	¦23,4	¦23,4	¦23,3	¦23,4	¦23,7
4,2	¦23,6	¦23,9	¦23,9	¦23,8	¦23,8	¦24,1
4,3	¦24,1	¦24,4	¦24,3	¦24,2	¦24,2	¦24,5
4,4	¦24,6	¦24,8	¦24,7	¦24,6	¦24,6	¦24,8
4,5	¦25,0	¦25,3	¦25,1	¦24,9	¦24,9	¦25,2
4,6	¦25,5	¦25,7	¦25,5	¦25,3	¦25,3	¦25,5
4,7	¦25,9	¦26,1	¦25,9	¦25,7	¦25,6	¦25,8
4,8	¦26,3	¦26,5	¦26,2	¦26,0	¦25,9	¦26,1
4,9	¦26,6	¦26,8	¦26,6	¦26,3	¦26,2	¦26,4
5,0	¦27,7	¦27,2	¦26,9	¦26,6	¦26,5	¦26,7

Приложение 4

Обязательное

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ИЗОЛЯЦИИ УДАРНОГО ШУМА ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА

1. Наименование организации, проводившей измерения.

2. Лаборатория, проводившая измерения.

3. Дата проведения измерений.

4. Должность и фамилия лица, проводившего измерения.

5. Наименование материала, прошедшего испытания.

6. Название нормативного документа, по которому изготовлен материал, прошедший испытания.

7. Номер партии и дата изготовления.

8. Характеристики образцов материала:

масса 1 м2;

толщина;

плотность.

9. Значение индекса снижения приведенного уровня ударного шума за счет покрытия пола ΔL_n.

Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.