

Принято и введено в действие
Постановлением Госстроя РФ
от 13 января 2003 г. N 4

ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 10832-91 ПЕСОК И ЩЕБЕНЬ ПЕРЛИТОВЫЕ ВСПУЧЕННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Дата введения
1 апреля 2003 года

Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 17.10.2002 г.

За принятие изменения проголосовали:

-----Г-----	
Наименование государства	Наименование органа
	государственного управления
	строительством
+-----+	
Азербайджанская Республика	Госстрой Азербайджанской Республики
Республика Армения	Министерство градостроительства Республики Армения
Республика Беларусь	Минстройархитектуры Республики Беларусь
Республика Казахстан	Казстройкомитет Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Государственный Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики
Республика Молдова	Министерство экологии и благоустройства территорий Республики Молдова
Российская Федерация	Госстрой России
Республика Таджикистан	Комархстрой Республики Таджикистан
Республика Узбекистан	Госархитектстрой Республики Узбекистан
L-----+	

Пункт 1.2.1. Заменить слово: "пудру" на "порошковый".

Пункт 1.3.1. Таблицу 2 и примечания изложить в новой редакции:

Таблица 2

-----Т-----	
Марка по насыпной плотности	Насыпная плотность, кг/м ³
-----+-----	
75	До 75 включ.
100	Св. 75 до 100 "
150	" 100 " 150 "
200	" 150 " 200 "
250	" 200 " 250 "
300	" 250 " 300 "
350	" 300 " 350 "
400	" 350 " 400 "
500	" 400 " 500 "

Примечание. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем при соответствующем технико-экономическом обосновании выпуск песка марки по насыпной плотности 600, щебня - марок по насыпной плотности 600, 700 для конструкционных легких бетонов.

Пункт 1.3.2. Таблицу 3 после марки 300 дополнить маркой: 350.

-----Т-----	
Наименование показателя	Марка песка по насыпной плотности
-----+-----	
	350
-----+-----	
Теплопроводность при температуре (25 +/- 5) °С, Вт/(м x °С), не более	0,079
Прочность, МПа, не менее	0,35

Пункт 1.3.3. Таблица 4. Заменить марку: М25 на П25.

Пункт 1.4. Первый абзац. Заменить слова: "или полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811" на "мешки из полимерных материалов по ГОСТ 17811 и ГОСТ 30090";

после слова "горловины" дополнить словами: "или другими способами герметизации упаковки, установленные между изготовителем и потребителем в договоре на поставку";

второй абзац изложить в новой редакции:

"Допускается для упаковки использовать специализированные контейнеры, изготовленные по технической документации изготовителя и согласованные в установленном порядке".

Пункт 2.8. Третий абзац. Заменить слова: "из мешков - по две пробы методом случайного отбора, но не менее чем из пяти мешков с помощью совка или пробоотборника с глубины 0,20 м" на "из мешков - с помощью совка или пробоотборника с глубины

0,2 мм, но не менее чем от пяти мешков, выбранных методом случайного отбора";

дополнить абзацем:

"из специализированных контейнеров - с помощью совка или пробоотборника с глубины 0,5 м, но не менее чем их трех контейнеров, выбранных методом случайного отбора".

Пункт 2.10. Второй абзац дополнить словами: "Допускается в зависимости от дальности транспортирования и высоты загрузки транспортного средства, а также для специализированных контейнеров высотой выше 1 м устанавливать коэффициенты уплотнения по согласованию с потребителем более 1,15";

дополнить абзацем:

"Допускается отгрузка песка и щебня по массе".

Информационные данные. Пункт 5. Таблица. Заменить ссылки: ГОСТ 7076-87 на ГОСТ 7076-99, ГОСТ 25820-83 на ГОСТ 25820-2000;

исключить ссылку: ОСП 72/87;

дополнить ссылками:

-----Т-----	
Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
-----+-----	
ГОСТ 30090-93	1.4
ГОСТ 30108-94	Раздел 3