

Принято и введено в действие

Постановлением Госстроя РФ

от 3 июня 2002 г. N 32

ИЗМЕНЕНИЕ N 3 ГОСТ 8267-93 "ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Введено в действие

с 1 июля 2002 года

Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 24 апреля 2002 г.

За принятие проголосовали:

-----Т-----

Наименование государства	Наименование органа государственного управления строительством
Азербайджанская Республика	Госстрой Азербайджанской Республики
Республика Армения	Министерство градостроительства Республики Армения
Республика Беларусь	Минстройархитектуры Республики Беларусь
Республика Казахстан	Казстройкомитет Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Государственная Комиссия по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики
Республика Молдова	Министерство экологии, строительства и развития территорий Республики Молдова
Российская Федерация	Госстрой России
Республика Таджикистан	Комархстрой Республики Таджикистан
Республика Узбекистан	Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

L-----+-----

Пункты 4.2.1. Первый абзац после значения "от 5 (3) до 10 мм" дополнить значением: "св. 10 до 15 мм"; после значения "св. 10 до 20 мм" дополнить значением: "св. 15 до 20 мм";

второй абзац изложить в новой редакции:

"По согласованию изготовителя с потребителем выпускают щебень и гравий в виде других смесей, составленных из отдельных фракций, а также фракций от 80 (70) до 120 мм, св. 120 до 150 мм".

Пункт 4.2.2 после значения "от 5 (3) до 10 мм" дополнить значением: "св. 10 до 15 мм"; после значения "св. 10 до 20 мм" дополнить значением: "св. 15 до 20 мм";

исключить значение "от 5 до 15 мм".

Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d	0,5 (d+D)	D	1,25 D
Полные остатки на ситах, % по массе	От 90 до 100	От 30 до 60	До 10	До 0,5

Примечания.

1. Для щебня и гравия фракций от 5 (3) до 10 мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм применяют дополнительно: нижние сита 2,5 мм (1,25), полный остаток на которых должен быть от 95 до 100%.

2. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать щебень и гравий с полным остатком на сите 0,5 (d+D) от 30 до 80% по массе.

Пункт 4.2.3. Заменить слова: "от 5 (3) до 40 мм и св. 20 до 80 (70) мм" на "выпускаемых по согласованию изготовителя с потребителем".

Пункт 4.2.4 исключить.

Пункт 4.3.2, второй абзац. Заменить слово: "четыре" на "пять".

Таблицу 2 изложить в новой редакции.

Таблица 2

В процентах по массе

Группа щебня	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
1	До 10 включ.
2	Св. 10 до 15 "
3	" 15 " 25 "
4	" 25 " 35 "
5	" 35 " 50 "

Примечание. По согласованию изготовителя с потребителем допускается выпуск щебня из изверженных горных пород, содержащего св. 50%, но не более 65% зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы.