

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 530-95 "КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Дата введения
1 января 2002 года

Раздел 1, третий абзац. Заменить значение: "3.5" на "3.6".

Раздел 2. Заменить ссылку: "ГОСТ 14192-77" на "ГОСТ 14192-96";

исключить ссылку: "ГОСТ 18242-72 "Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля".

Пункт 3.2, пятый и шестой абзацы. Заменить значения: "+/- 4" на "4"; "+/- 3" на "3".

Пункт 3.3.1, первый абзац. Исключить слова: "объем которых составляет не более 13%".

Пункт 3.3.2. Третий абзац после слова "допускаются" дополнить словом "технологические".

Пункт 3.4 после слова "изделия" дополнить словами: "полнотелые и";

после значения "50" дополнить значением "75".

Пункт 3.6, второй абзац. Пример условного обозначения изложить в редакции:

Кирпич К - О 100/15/ГОСТ 530-95;

четвертый абзац после слова "керамический" дополнить словом: "пустотелый".

Пункт 4.2.1.3, второй абзац. Заменить значение: "10" на "6".

Пункт 4.2.1.4 дополнить абзацем:

"Кирпич, имеющий одну или несколько сквозных трещин на всю толщину кирпича протяженностью по ширине кирпича более 30 мм и расположенных в центральной части опорной поверхности, относят к половняку".

Пункт 4.3 перед словом "указанных" дополнить словами: "не менее".

Пункт 4.8. Исключить ссылку: [1];

дополнить абзацем:

"При необходимости в национальных нормах, действующих на территории государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов может быть изменена в пределах норм, указанных выше".

Пункт 5.4, последний абзац. Исключить слова: "марок 75 и 100".

Пункт 5.5, третий абзац. Исключить слова: "предела прочности при изгибе кирпичей марки 125 и выше".

Пункт 5.7. Первый абзац после слов "внешнего вида" изложить в редакции:

"на соответствие 4.2.1.1 - 4.2.1.2 проводят визуальным осмотром, а при необходимости замером выявленных дефектов, применяя объем выборки, приемочные и браковочные числа, указанные в таблице 4.";

второй абзац исключить.

Пункт 5.8. Заменить слова: "приемочного контроля" на "приемосдаточных".

Пункт 5.11. Восьмой абзац изложить в новой редакции:

"- марку кирпича и камней по прочности и морозостойкости;"

Раздел 5 дополнить пунктом - 5.12:

"5.12. Потребитель при контрольной проверке соответствия кирпича и камня требованиям настоящего стандарта должен применять порядок, приведенный в 5.7 - 5.10, и методы контроля, установленные в разделе 6. В арбитражных случаях контрольную проверку следует проводить в присутствии представителей завода-изготовителя".

Пункт 6.1. Исключить слова: "и глубину".

Пункт 6.2, первый абзац. Последнее предложение изложить в новой редакции: "Каждый результат измерения оценивают отдельно в соответствии с 3.2.";

второй абзац после слова "измеряют" дополнить словами: "с погрешностью 1 мм";

третий и четвертый абзацы исключить.

Пункт 6.3 изложить в новой редакции:

"6.3. Отклонение от перпендикулярности граней определяют прикладыванием к смежным граням угольника по ГОСТ 3749 и замера щупом или штангенглубиномером по ГОСТ 162 зазора, образовавшегося между угольником и ребром смежных граней. За результат принимают наибольшее значение из всех полученных результатов измерений."

Пункт 6.6 дополнить абзацами:

"Марку кирпича и камня по морозостойкости определяют по числу циклов попеременного замораживания и оттаивания, при котором на изделии не возникают признаки видимых повреждений: шелушение, расслоение, растрескивание, выкрашивание, а также изменения дефектов внешнего вида, указанных в 4.2.1.2 и 4.2.1.3 настоящего стандарта.

Выкрашивания диаметром до 3 мм, образовавшиеся в месте резки кирпича или вследствие гидратации извести, не учитывают как признаки повреждения поверхности изделия при испытании на морозостойкость.

В арбитражных случаях оценку морозостойкости кирпича следует проводить по потере прочности и массы.

Кирпич считают морозостойким, если средняя по пяти образцам потеря прочности и наименьшее значение показателя отдельного образца, установленные в таблице 3 для данной марки, - не более 5%, а средняя по пяти образцам потеря массы - не более 3%".

Пункт 6.7.1 Шестой абзац исключить.

Раздел 6 дополнить пунктом - 6.9:

"6.9. Недожженные и пережженные изделия определяют сравнением кирпичей по цвету с образцами-эталоном, утвержденными предприятием-изготовителем в установленном порядке".

Приложение Б исключить.

Библиографические данные. Заменить аббревиатуру: "ОКСТУ" на "ОКП".