

ПОПРАВКА К ГОСТ 30698-2000 "СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 2 ГОСТ 111-90 ГОСТ 111-2001

Пункт 4.1.7 СМ2 | 450 СМ2 | 700

Таблица 6 | |

Пункт 4.2.2 листовое по ГОСТ 111 листовое по ГОСТ 111

 марок М , М , М , М , марок М0, М1, М2, М3

 1 2 3 7

Пункт 6.7 Наличие трещин, сколов, Наличие трещин, сколов,

 щербин на кромках и щербин на кромках и

 повреждения углов повреждения углов

 проверяют визуально при проверяют визуально при

 освещенности не менее освещенности не менее

 300 лк с расстояния 300 лк.

 300 - 600 мм.

Пункт 6.10.4 На образце выделяют По образцу наносят удар

 квадрат размером 50 х 50 в любом месте на

 мм на расстоянии не менее расстоянии не менее 50 мм

 50 мм от края образца, от края образца. Если

 затем образец укладывают после удара стекло не

 на горизонтальную твердую разрушилось, то наносят

 поверхность. По образцу последующие удары до его

 наносит удар в любом разрушения. После чего

 месте, кроме отмеченного осматривают поверхность

 квадрата, на расстоянии образца и выделяют квадрат

 не менее 50 мм от него и размером 50 х 50 мм с

 от края образца. Если наиболее крупными

 после удара стекло не осколками стекла.

 разрушилось, то наносят

 последующие удары до его

 разрушения.